

# T-Fix, klister- och tätningsmassa



## Beskrivning

Plastisk elastisk klister- och tätningsmassa av svart hybridpolymer för vatten- och lufttäta skarvar, anslutningar eller fogar. För utvändig eller invändig användning. Väderbeständig (UV- och vatten).

- ✓ Hög vidhäftning på många underlag
- ✓ Lösningsmedelsfri
- ✓ Plastisk och permanent elastisk
- ✓ Åldringsbeständig
- ✓ Lämplig som spikättning
- ✓ För in- och utvändigt bruk
- ✓ Låga emissioner

## Användningsområde

Idealisk för permanent klistring och fogning mot trä (lackat eller olackat, fiberskivor), tegel, sten, metall, PA-polymer, PE-folie (ex. ångspärr, fuktpärr, radonmembran), PP-membran (ex. vindskydd, takmembran, ångbroms), PU-polymer (ex. expanderande drevband, takmembran), bitumen/asfalt (ex. underlagspapp, underlagsdukar, ytpapp/shingel), PVC och EPDM. I hårdat tillstånd kvarstår viss elasticitet och klubbighet.

## Montering

### FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING:

Underlaget och häftytorna skall vara stabila, torra och rena (fritt från damm, olja, fett, silikon eller likvärdigt). Vid svårare underlag eller porösa ytor använd primer. Provapplicera alltid mot tveksamma material och underlag!

### MEMBRAN-/FOLIEKLISTRING:

Applicera tätningsmassan i jämna strängar med ca 8 mm diameter mot underlaget. Tryck eller rulla på folien/membranet med lätt hand (ej hårt tryck). För ev. rörelser i membranet ta till något extra av materialet i ett veck innan fogen. För extra styrka i fog mot fast konstruktionsdel kan en klämlist fästas mekaniskt

## Viktigt!

- Massan går att använda vid låga utomhustemperaturer (minusgrader). Dock förlängs härdningen och tiden till fullgod hållfasthet i fogen.
- Vid exponerad fog kan den härdade och elastiska ytans klubbighet samla mindre partiklar som exempelvis damm och smuts. Detta påverkar dock inte funktionen!
- Undvik utsläpp i miljön! Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

## Teknisk specifikation

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>               | 1-komponent hybridpolymermassa                                                        |
| <b>Färg:</b>                   | Svart                                                                                 |
| <b>Hårdhet (Shore):</b>        | Ca 45 Shore-A enligt DIN ISO 868                                                      |
| <b>Viskositet:</b>             | Stabil enligt DIN EN ISO 7390                                                         |
| <b>Vikt (Densitet):</b>        | Ca 1,45 g/cm <sup>3</sup> enligt DIN EN ISO 1183                                      |
| <b>Filmbildningstid:</b>       | Permanent klubbighet                                                                  |
| <b>Appliceringstemperatur:</b> | +5°C till +45°C                                                                       |
| <b>Temperaturbeständighet:</b> | -40°C till +90°C                                                                      |
| <b>Rengöring:</b>              | Rengör i ohärdat tillstånd med kemiskt ren bensin eller mineralterpentin (lacknafta)  |
| <b>Förvaring:</b>              | Kan förvaras i oöppnad originalförpackning 12 månader om den förvaras svalt och torrt |