

# T-Butyl Skarvband



| Art.nr | Benämning         | Dimension          |
|--------|-------------------|--------------------|
| 527005 | T-Butyl Skarvband | 20 x 1,5 mm x 20 m |
| 527006 | T-Butyl Skarvband | 40 x 1,5 mm x 20 m |

## Beskrivning

T-Butyl är ett dubbelhäftande band av elastisk butylmassa. Bandet är självhäftande på bägge sidor och har grå färg. Butylmassan i bandet är aggressivt med hög häftförmåga, styrka samt långvarig elasticitet och hållbarhet. Skarvbandet har hög diffusions-, vatten- och lufttätet. Produkten har en produktgaranti om 30 år. En skyddsremsa skyddar tejpen på rulle och avlägsnas vid montage.

- ✓ 30 års produktgaranti
- ✓ Självhäftande på båda sidor
- ✓ Hög häftförmåga och styrka
- ✓ Långvarig elasticitet och hållbarhet

## Användningsområde

För utvändiga och invändiga appliceringar i tak, ytterväggar, golv och grunder. Främst som dubbelhäftande skarv- och tätningsband i skarvar och anslutningar. Primärt till membran i grund mot radongas och fukt (ex Radonmembran Super) eller till vattenavledande underlagstak (ex T-Diff Pro). Användning också till olika klimatskärmar i ytterväggar eller applikationer för golvmaterial som fuktspärrar. Fungerar optimalt på underlag och material som klimatskärmar av polyeten (ex ångspärrar/ T-Foil produkter eller fuktspärrar), dukar/membran av polypropen (ex vindskydd/ T-Wind produkter eller ångbromsar). Fungerar även mot ytor av trä (lackat/hyvlad), glas, PVC, metall samt polyuretan.

## Montering

Underlaget skall vara torrt, rengjort och fettfritt (även från silikon). Underlag som är porösare, av betong eller puts ska förbehandlas av lämplig primer. Vid utomhusbruk är asfaltprimer (Primer K-80) möjlig. Vid osäkerhet prova alltid försiktigt vidhäftningen. Skarvbandet fästs på ett av underlagen med skyddsremsan på motstående sida intakt. Montering ska ske med helt tryck på skarven (använd med fördel roller). Skarvens fulla styrka uppnås först efter några timmar beroende på temperatur. Vid infästningen av överlappande underlag avlägsna skyddsremsan sträck över och tryck fast. Erforderligt överlapp ska vara så att skarvbandet placeras mitt i överlappet och mellan de två skikten. Vid tvärskarvning av skarvbandet pressa ihop dubbelt några cm och fortsätt sedan. Skarvbandet ska monteras helt obrutet i längsled för att undvika otätheter i överlappet eller

## Viktigt!

- Lagras torrt och liggande i skydd för sol och temperaturer  $>+40^{\circ}\text{C}$
- Längre brukstemperaturer över  $+40^{\circ}\text{C}$  påverkar åldringsbeständigheten

## Teknisk specifikation

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                        | Butylhäftämne                                           |
| <b>Färg:</b>                            | Grå                                                     |
| <b>Bredd:</b>                           | 20 och 40 mm                                            |
| <b>Längd:</b>                           | 20 m                                                    |
| <b>Tjocklek:</b>                        | 1,5 mm                                                  |
| <b>Åldringsbeständighet:</b>            | Hög (minst 50 år)                                       |
| <b>Temperaturområde:</b>                | $-30^{\circ}\text{C}$ till $+90^{\circ}\text{C}$        |
| <b>Lägsta möjliga arbetstemperatur:</b> | $-10^{\circ}\text{C}$                                   |
| <b>Rekommenderad arbetstemperatur:</b>  | Min $+5^{\circ}\text{C}$ upp till $+40^{\circ}\text{C}$ |
| <b>Vatten- och ångtäthet:</b>           | Hög                                                     |