

PRIMER E-10

Primer för förbättrad vidhäftning



PRODUKTBESKRIVNING

Primer E-10 är en primer som kan användas som vidhäftare på betong, murverk, avjämningsmassa och gipsskivor.

TEKNISKA EGENSKAPER

Primer E-10 ger ingen betydande minskning av ångpermeabiliteten. Produkten består av akrylat med extremt liten partikelstorlek i emulsionen för att säkerställa god inträngning och vidhäftning.

Primer E-10 kan även användas som primer vid utfyllnad med avjämningsmassa.

BRUKSANVISNING

Underlaget ska vara fritt från olja och lösa partiklar. Som primer under elastisk membran och färg uppnås bäst vidhäftning på sandblästrade, torra betongytor, men en något poröpp, fuktig yta ger också god vidhäftning. Det får inte finnas vatten på ytan. Eventuell gammal färg måste avlägsnas.

Primer E-10 används utspädd eller spädd med vatten 1:1 beroende på betongens kvalitet och porositet. (Låg porositet – utspädd, hög porositet – spädd med vatten.)

Primer E-10 kan appliceras med borste eller roller för att säkerställa en jämn fördelning över hela ytan. Produkten bör appliceras tidigt så att den hinner torka innan målning påbörjas. Produkten skall torka innan applicering av nästa skikt. Ytan skall beläggas inom 48 timmar. Om ytan inte målas inom två dagar måste ny primning utföras. Detta gäller även om den primade ytan har förorenats. Applicera inte produkten i temperaturer under +5°C.

RENGÖRING

Rengör all utrustning med vatten omedelbart efter användning.

ÅTGÅNG

Ungefär 0,1 - 0,25 liter per m².

FÖRPACKNING

Primer E-10 levereras i 1 kg flaska, 5 kg dunk och 25 kg dunk.

LAGRING

Skyddas mot frost (+5°C) och förvaras i oöppnad originalförpackning de första tolv månaderna för oförändrade egenskaper.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se sista utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTEGENSKAPER

Kulör:	blå
Konsistens:	flytande
Specifik densitet (kg/l):	ca 1,0
Viskositet vid +20°C:	5 - 20
Fast innehåll (%):	ca 25
pH:	7 - 8
Diffusionsöppenhet:	0,4 m luftskikt (0,2 kg/m ²)

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt via vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida www.mapei.se

ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.

10209-9-2021-se

All kopiering av text, foton och illustrationer publicerade här är förbjuden och medför åtal.

