

MEGAFOLIELIM 2K

Tvåkomponents, flexibelt, snabbhårdande och cementbaserat lim för Megaline-foliesystemet



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Limning/försegling och överlappning av **Megafolie 140** och **Megafolie**.
- Limning och försegling av **Megaband** på **Megafolie 140** och **Megafolie**.
- Limning och försegling av **Mega Innerhörn**, **Mega Ytterhörn**, **Mega Rörmanschett** och **Megaband**.
- **Megafolielim 2K** är lämplig för användning på väggar och golv.

TEKNISKA EGENSKAPER

Megafolielim 2K är ett tvåkomponents cement- och bindemedelsbaserat bruk med finkornig utvald ballast, specialtillsatser och syntetiska polymerer i vattendispersion som blandats enligt ett recept som utvecklats på MAPEIs egna forskningslaboratorier.

När de två komponenterna blandas erhålls en massa med en mjuk och formbar konsistens. Den kan appliceras med borste, roller eller tannad spackel.

REKOMMENDATIONER

- Applicera **Megafolielim 2K** endast i temperaturer över +5°C.
- Tillsätt inte cement eller ballast i **Megafolielim 2K**.
- Upp till 5 % vatten kan tillsättas (max 1,5 dl).
- Skydda produkten mot vatten de första 24 timmarna efter applicering vid +23°C.
- I varm väderlek får produkten (flytande eller pulver) inte utsättas för direkt solljus innan den appliceras.

APPLICERING

Förberedning av underlaget

Megafolielim 2K kan appliceras på rena ytor som består av puts, betong, murverk, våtrumsskivor, andra lämpliga underlag för användning i våtrum samt folie och detaljer i **Mega**-serien.

Beredning av blandningen

Häll komponent B (vätska) i en lämplig, ren behållare. Blanda sedan långsamt i komponent A (pulver) under omrörning med en mekanisk blandare. Blandningsförhållande: komp. A : komp. B = 1 : 0,9. Blanda noga i några minuter och ta sedan bort pulver som eventuellt fastnat på behållarens sidor och botten. Fortsätt tills komponenterna är helt blandade. För att förhindra att för mycket luft dras in i blandningen rekommenderas en mekanisk blandare på låg hastighet för detta arbetsmoment. Blanda inte produkten för hand om produkten ska användas för **Megafolie 140** och tillhörande specialdetaljer kan den göras ännu mer bearbetningsbar genom tillsats av upp till 5 % vatten (max 1,5 dl) i förhållande till vikten på den latex som används. Detta gör att produkten kan appliceras med roller eller borste.

Applicering av bruket

Megafolielim 2K kan appliceras med borste, ruller eller spackel (nr 3).

Överlappningarna mellan tillhörande specialdetaljer (**Mega Innerhörn**, **Mega Ytterhörn**, **Mega Rörmanschett** eller **Megaband**) måste samman fogas så snabbt som möjligt genom att de helt bäddas in i fästmassan utan luftfickor. Vi rekommenderar att förseglingsbandet pressas fast med den släta sidan av tandspackeln i sned vinkel. Var försiktig så att de vattentätande produkterna inte skadas. Som alternativ kan en lämplig tryckrulle användas. Tork- och monterings tiden är kortare i höga temperaturer och längre i låga temperaturer. Omgivningstemperaturen vid montering får inte understiga +5°C före slutlig härdning.

RENGÖRING

Verktyg och behållare bör rengöras med stora vattenmängder medan **Megafolielim 2K** fortfarande är färsk. När produkten härdad kan rengöring endast ske mekaniskt.

ÅTGÅNG

- Överlappning hos **Megafolie / Megafolie 140** (5 cm överlappning mellan våderna): åtgången av **Megafolielim 2K** är ca 0,65 - 0,80 kg/m².
- Limning av **Mega** hörn och detaljer på **Megafolie / Megafolie 140**: åtgången av **Megafolielim 2K** är ca 250 g/m.

FÖRPACKNING

Enhet om 6,65 kg (3,5 kg påse + 3,15 kg dunk).

LAGRING

Megafolielim 2K komponent A kan lagras i 24 månader i sin originalförpackning på en torr plats.

Megafolielim 2K komponent B kan lagras i 24 månader.

Förvara **Megafolielim 2K** på en torr plats vid en temperatur på lägst +5°C.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se senaste utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTBESKRIVNING

	Komp. A	Komp. B
Konsistens:	pulver	vätska
Kulör:	ljusbrun	vit
Skrymdensitet:	1,3 g/cm ³	–
Densitet:	–	1,04 g/cm ³
Torrsubstanshalt:	100 %	54 %

APPLICERINGSDATA (vid +23°C och 50 % R.F.)

Blandningens kulör:	brun
Blandningsförhållande:	komponent A : komponent B = 1 : 0,9
Blandningens konsistens:	flytande
Blandningens densitet:	1 350 kg/m ³
Appliceringsstemperatur:	från +5°C till +35°C
Blandningens brukstid:	ca 45 minuter

NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt via vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida www.mapei.se

ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.

7563-6-2023-se

All kopiering av text, foton och illustrationer publicerade här är förbjuden och medför åtal.

