
Frostbeständig betong för gjutningsarbeten i skikt tjockare än 50 mm. Används för gjutningsarbeten i inomhus- och utomhusmiljö. Lämplig till plintar, pelare, enklare fundament m.m.

Arbetsanvisning

Förarbete (med form): Använd en tät form tillverkad av ohyvlade brädor eller formplywood. Förvattna formen grundligt före gjutningen. Avformning underlättas om formen får en översköljning med vatten omedelbart före gjutningen. Inget fritt vatten får dock lämnas kvar.

Blandning: Produkten blandas maskinellt, lämpligast i en planblandare cirka 5 minuter med max 2,6 liter vatten per säck om 25 kg. Högre vattenmängd ger en lägre hållfasthet.

Gjutning: Fyll formarna med den färdigblandade betongen och komprimera med till exempel vibratorstav. Vid horisontell gjutning används till exempel en vibratorbrygga.

Efterbehandling: Gjutningen ska omedelbart skyddas mot en för snabb uttorkning. Se till att betongen hålls fuktig i minst 7 dygn efter gjutning.

När temperaturen är under 5 °C avstannar hållfasthetstillväxten och vinteråtgärder ska vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten och gjutställe med mera. Betongen får inte utsättas för frost innan hållfastheten uppnått 5 MPa.

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg plastsäck. 25 kg förpackningen består delvis av återvunnen plast och sorteras som mjukplast eller enligt lokala anvisningar i kommunen.

Lagring

25 kg plastsäckar ska användas inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Dessa anvisningar är enbart vägledande. Då bland annat arbetsförfarande, reaktioner med andra material, förhållanden på arbetsplatsen etcetera ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.