ISOVER UNI-SKIVA 35 LANAÉ

Den första skillnaden känner du redan i händerna. Mjukare att ta på, så gott som fritt från kli och damm. Sen kanske du märker den behagligare lukten. Så känns nya Isover Lanaé.

Med flera innovativa uppdateringar har vi tagit ett stort steg framåt för att ge en ny upplevelse av glasull. Samma pålitliga prestanda, mycket behagligare att arbeta med. Det långsiktiga värdet är en sundare inomhusmiljö och lägre klimatavtryck – mycket tack vare biobaserat bindemedel och hög andel återvunnet glas.

Skillnaden kommer märkas i arbetet, i resultatet och i byggnaden. Framtidens glasullsisolering är här – en förändring som känns bra.

Fördelarna

MED LANAÉ GLASULL

- Förbättrad installationskomfort
- Biobaserat bindemedel av förnyelsebara råvaror
- Obrännbar glasull
- Garanterat minst 70% återvunnet glas
- Hög komprimering ger många kvm per förpackning



PRODUKTBESKRIVNING

ISOVER UNI-SKIVA 35 LANAÉ

Glasull för värmeisolering mellan träreglar, träbalkar och takstolar. Skivans mått gör att den kan användas såväl mellan c 600 mm som c 1200 mm.

Lanaé en ny generation glasull tillverkad med ett biobaserat bindemedel och återvunnet glas. Utvecklad för en bättre installationskomfort och en hälsosammare inomhusmiljö. Lanaé kombinerar hög prestanda med lägre klimatpåverkan för att stödja omställningen till ett mer hållbart byggande.

ARTIKELINFORMATION

Artikel-nummer	Produktnamn	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Per styck	Styck/förp.	Per förp.	Förp./pall	Per pall	Styck/pall
3565104503	isover uni-skiva 35 Lanaé	560x1160	45	0,65 m^2	20	12,99 m^2	20	259,84 m^2	400
3565107003	isover uni-skiva 35 Lanaé	560x1160	70	0,65 m^2	14	9,09 m^2	20	181,89 m^2	280
3565109503	isover uni-skiva 35 Lanaé	560x1160	95	0,65 m^2	10	6,50 m^2	20	129,92 m^2	200
3565112003	isover uni-skiva 35 Lanaé	560x1160	120	0,65 m^2	8	5,20 m^2	20	103,94 m^2	160
3565114503	isover uni-skiva 35 Lanaé	560x1160	145	0,65 m^2	6	3,90 m^2	20	77,95 m^2	120

TEKNISKA DETALJER

Allmänt	Ytskikt	Inget ytskikt
	Material	Glasull
	Format (mm)	560x1160
Klimatavtryck	Avser GWP total och fasen A1-A3	0,279 kg CO_2 e/m^2
Miljöbedömning	Basta	Ja
	Byggvarubedömningen (BVB)	Bedömd till Rekommenderas
	SCDP	Produkten är ett deklarerat item i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) för Nya byggnader gen. 4
Prestanda	Värmekonduktivitet λ_D (W/m·°C), 10	0,035 W/m.K
	Densitet (kg/m^3)	16-19
	Brandreaktion	A1

SAINT-GOBAIN
SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
ISOVER
267 73 Billesholm
Tel.: 042-840 00
www.isover.se

Saint-Gobain Sweden AB. Isover 2026-10. Isover reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.