

PRODUKTBLAD

Casco® HusFix

Cementbaserat lagningsspackel för hål, skarvar och helspackling av väggytor, både inomhus och utomhus. Kan skruvas och spikas direkt i spacklet.



PRODUKTBESKRIVNING

Cementbaserat lagningsspackel som används för skarv- och bredspackling inom- och utomhus. Lagning av små och stora hål. Även som våtstarkt väggspackel. Kan spacklas i tjocka skikt sjunker inte. Produkten kan blandas med olika mängd vatten. mindre mängd vid lagning av hål och stora skador. Tillsätt lite mer vatten för en konsistens som går att rolla upp på väggen. Produkten är flexibel, går att spika och skruva i. Bra vidhäftning mot de flesta typer av material, t ex betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor m.fl.

ANVÄNDNING

- Lagning av små och stora hål upp till 120 mm/skikt
- Bredspackling med 1-30 mm skikttjocklek
- Inom- och utomhus

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Bra väderbeständighet
- Mycket bra fyllnadsförmåga
- Kan övermålas
- Låg krymp även i tjocka skikt
- Finkornig och krymper ej
- Möjligt att spika och skruva i spacklet
- Lättslipad
- Ljusgrå

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).
Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Specialcement med lättfiller
Förpackning	10 kg, papperspåse 3 kg, PE-påse; 1 kg, PE-påse
Utseende / Färg	Mycket ljust grå
Hållbarhet	Papperspåse 12 månader i öppnad förpackning. PE-påse 24 månader i öppnad förpackning. Förslut omedelbart efter användning.
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och svalt
Densitet	Pulver; ca 800 kg/m ³ , blandad produkt; ca 1100 kg/m ³

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Ca 1.0 kg/m ² /mm. Åtgång vid kakelsättning beror på den tandade spaden storlekständer men normalt ca 2.5 kg/m ² .
Skiktthjocklek	Bredspackling 1-30 mm Lagningar upp 120 mm/skikt
Omgivande lufttemperatur	Arbetstemperatur: +5 °C - +30 °C
Brukstid	Blandad, ca 8 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Obs! Innan tapetsering och målning på Casco® HusFix bör först ett test göras, då det finns risk för alkaliutfällningar. Speciellt känsliga är tunna papperstapeter och alkyd-/oljebaserade färger.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Rengöring

Underlaget skall vara torrt, fast, rent. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt. Ej sugande underlag behöver inte primas.

Primning

Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget med vatten) innan applicering av Casco® HusFix. Applicera den färdigblandade massan direkt på det fuktiga underlaget.

Blandning

4 volymdelar Casco® HusFix blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent vatten. Blanda Casco® HusFix till en homogen och klumpfri massa helst med maskinvisp. Låt massan stå ett par minuter innan arbetet påbörjas. Casco® HusFix kan blandas med en flexibel vattenmängd för att få en konsistens som passar olika applikationer. T ex vid hållagningar mindre vatten och vid rollning använd lite mera vatten till önskad konsistens.

Lagning och spackling

Stryk ut Casco® HusFix mot underlaget med en slät stålspackel/bredspackel. När spacklet har satt sig (finger-test) kan massan jämnas till med en fuktad skum-/rivbräda eller polystyrenbit. Ytan kan slipas när massan har härdat. Vid lagning av ytterhörn, använd träskiva eller spackel för att hålla materialet på plats.

Rumstemperatur rekommenderas.

Verktyg

Slät stålspackel, vid kakelmontering tandad spackel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Irriterande, Innehåller > 30 % cement. Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damm. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg rengörs med vatten innan massan torkat. Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® HusFix

Juli 2021, Version 06.03
021820201000000035

CascoHusFix-sv-SECASCO-(07-2021)-6-3.pdf