

Betong

Användningsområde

Till gjutning av plintar, fundament, trappor etc. Även arbeten där en vattentät och frostbeständig (ej salt miljö) betong behövs. Används i skittjocklekar från 50 mm.

Åtgång

En säck om 25 kg räcker till ca 13 liter färdigt bruk.

Tekniska fakta

Bindemedel	Cement
Ballast	Natursand 0-6mm
Hållfasthet	> 30 MPa
Användningstid vid 20°C	ca 1 timma
Börjar hårdna efter	ca 4 timmar

Bruksanvisning

Bruket blandas maskinellt minst 10 minuter med max 2,7 liter vatten per säck om 25 kg. Blandningen görs lämpligast i planblandare eller frifallsblandare. Används produkten med större vattenmängd erhålls en lägre hållfasthet.

Användningsråd

Gjutningen skall eftervattnas och skyddas mot för snabb uttorkning. Vid temperaturer under +5°C skall vinteråtgärder vidtagas. Bruk som börjat hårdna får inte blandas upp med vatten.

Förpackning och lagring

Säckar om 25 kg. 40 säckar per pall.

Förvaras torrt.

Hållbarhet 12 månader efter tillverkningsdag vid förvaring i originalförpackning.

Leverantör

Hornbach Byggmarknad AB
Aröds Industriväg 66
422 43 Hisings Backa.

Dessa anvisningar är enbart vägledande. Då bla arbetsförfarande, reaktioner med andra material, förhållanden på arbetsplatsen etc ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.