


PRODUKTBLAD

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

Elastiskt parkettlim med ljudreducerande effekt



PRODUKTBESKRIVNING

Elastisk golvlím för behandlad och obehandlad mosaik, lamell och stavparkett. Vid full täckning under parketten uppnås en stegljudsisolering upp till 9 dB (enligt EN ISO 10140:2010).

ANVÄNDNING

För limning av

- Behandlat och obehandlat trä
- mosaikparkett
- lamellparkett
- stavparkett

Lämpligt för undergolv av

- Betong
- Avjämningsmassa
- Parkett
- Plywood
- Golvspånskiva (V100)
- OSB skivor

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Stegljudsreducering upp till 9 dB
- Elastiskt limfilm
- Lämplig för golvvärme
- Lättapplicerad, kan användas med Casco Parkett X press maskin
- Innehåller inget vatten
- Alkaliskt stabil
- Mycket låga emissioner

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	SMP baserad polymer
Förpackning	10 L hink 2 x 4,2 L korv
Färg	Beige
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum i obruten originalförpackning
Lagringsförhållanden	Lagras i oöppnad förpackning. Torrt och temperatur mellan +5 °C och +25 °C.
Densitet	1,65 kg/l
Konsistens	Tixotropisk

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter / 1-2 m² se tabell nedan		
Underlagets temperatur	+18 °C till +23 °C och 30–60 % RH. Klimatet ska vara stabilt minst 96 h (4d) för optimalt resultat		
Underlagets fukthalt	Relativ fuktighet (RF) mellan 65% och 85% beroende på limmängd (kontakta Casco teknisk service för mer information) RF i underlaget skall mätas enligt RBK. Se RBK.nu		
Härdningstid	Gångbar	ca 8 timmar	
	Slipbar	ca12 timmar	
	Fullt uthärdad	48-72 timmar	
	Härdningstiden är beroende av temperatur, fukt, limmängd och ytmaterialets typ.		
Monteringstid	Monteringstid. upp till 40 minuter.		
Åtgångstabell	Material	Limspridare	Åtgång
	Lamellparkett	6118	2 m²/ l
	Mosaik / stavparkett	6118	2 m²/ l
	Ovanstående material med 65-85 % RH, betong eller avjämningsmassa	6119	1 m²/ l
	För övriga material som golvplank, kontakta Casco teknisk service.		

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort påförs.

Jämnheten ska minst vara Klass A (+3 mm över 2 m), flerskiktig parkett och långstavparkett kan ha högre krav på jämnhet.

Om underlaget är av betong ska det stålslip och dammsugas noga och ha en yttraghållfasthet på minst 1,5 MPa eller mer beroende på ytmateriäl. Om underlaget har en gipsbaserad avjämningsmassa ska det inte slipas eftersom det då kan uppstå dammpartiklar som försämrar vidhäftningen. Om avjämningsmassa används ska den ha en yttraghållfasthet på minst 1,5 MPa för laminerade parkett, mosaik och basparkett. Kravet för nedlimning av homogena plankgolv är 2,0 MPa. Denna produkt skall inte användas för nedlimning av kubbgolv.

Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, fukthalt i spånskiva/plywood 8–12 %. Kontakta vår tekniska service om fuktigheten i betongen är mer än 65 % RF. Mät RF enligt RBK. se RBK.nu

Krav på planhet Klass A eller A+. Se även materialtillverkarens krav.

Fönster och dörrar ska ha monterats i det rum där parketten ska läggas så att rätt förhållanden råder, se ovan. Dessa förhållanden måste råda i minst en vecka innan parketten läggs.

All annan rumsdekoration såsom måleri och tapetsering ska ha färdigställts innan montering sker.

Luftfuktigheten ska mätas med en hygrometer.

Det är viktigt att den temperatur och luftfuktighet som kommer att gälla framöver har uppnåtts innan parketten läggs.

Vid oklarheter: Kontakta vår tekniska avdelning för rådgivning innan installation påbörjas.

RENGÖRING AV VERKTYG

När lim används är det viktigt att iaktta renlighet. Var därför alltid försiktig och systematisk så att onödigt spill undviks.

Om limmet kommer i kontakt med hud ska den tvättas med Casco Brutal Wipes. Rengör verktyg med lacknaffa eller Casco Brutal Wipes.

För mer information, se säkerhetsdatablad, klassificering, sammansättning och egenskaper.

MONTERINGSTID

PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

Sprid ut Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort med en tandad limspridare (6118, 6119 eller Casco Parkett X pressmaskin). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra total övervätning under angiven monteringstid (gäller inte vid fukt i underlaget över 65 % RF). Använd inte någon sorts primer innan limmet påförs.

Montera parketten i det våta limmet. Sprid inte ut mer Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort än vad som kan användas inom 40 minuter.

Tryck fast parketten mot limmet och kontrollera att hela ytan har full kontakt med limmet.

Kontrollera övervätning på baksidan av parketten.

Produktblad

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort

Oktober 2020, Version 02.01

020512020110000002

PÅ ICKE-ABSORBERANDE UNDERLAG

Vänligen kontakta teknisk service

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF och fuktkvot i materialet.

För limning med Parkett X pressmaskin se separat instruktion, kontakta teknisk service.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco Floor Expert Parkett Elastic Comfort
Oktober 2020, Version 02.01
020512020110000002

CascoFloorExpertParkettElasticComfort-sv-SECASCO-(10-2020)-2-1.pdf