

## PRODUKTDATABLAD

SikaCeram<sup>®</sup>-940 Vapor Proof

Dispersionsbaserad ångspärr för användning tillsammans med tätskiktmembran.



## PRODUKTBESKRIVNING

1-komponents färdigblandad ångspärr, avsedd att öka ångtätheten tillsammans med tätskiktmembranet Sikalastic<sup>®</sup>-220 W.

## ANVÄNDNING

SikaCeram<sup>®</sup>-940 Vapor Proof är avsett för ångtätning av underlagen före installation av Sikalastic<sup>®</sup>-220 W tätskiktmembran:

- i privata våtrum: badrum och duschrum
- i offentliga våtrum: duschrum i idrottsanläggningar, sjukhus, behandlingsrum
- i tvättstugor
- på toaletter
- kan användas tillsammans med golvvärme

Endast inomhus.

## EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lätt att applicera
- Snabbtorkande
- Hög täthet mot vattenånga
- Lämplig tillsammans med golvvärme

## MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

## GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- ETAG 022 (ETA-11/0518)
- VOC emissionsklassificering GEV-Emicode EC1<sup>Plus</sup>: mycket låga emissioner

## PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Vattenhaltig polymerdispersion, lösningsmedelsfri
Förpackning	2,5 l
Utseende / Färg	Ljusblå
Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Svalt, torrt och frostfritt (i förseglad, oöppnad förpackning)
Densitet	Ca 1,25 g/m <sup>3</sup>
Viskositet	1200 mPas (Brookfield Sp 6/20, +20 °C)
Blandningsförhållande	Färdigblandad, bör omröras innan användning.

- mellan första och andra skiktet: 30 min
- efter det andra skiktet cirka 2 timmar

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

#### UNDERLAG AVSEDDA FÖR PRIMING

- betong
- cementbaserade skivor
- cementbaserade avjämningsmassor
- cementgips
- gipsskivor
- våtrumsskivor

#### KRAV PÅ UNDERLAGEN

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt, bärande, so-litt och fritt från damm, smuts, olja, fett och störande ämnen. Ta bort separerande skikt med lämplig metod. Gamla keramiska beläggningar måste rengöras noga och slipas vid behov. Cementbaserade underlag: ≤ 85 % RH, cementbaserade underlag med golvvärme (uppvärmda): ≤ 75 % RH. Ojäma underlag måste avjämnas till med lämplig produkt vid behov innan applicering.

#### VIKTIGT!

Observera minsta totala åtgång för ångspärren. Underlaget som har behandlats med SikaCeram®-940 Vapor Proof måste täckas med tätskiktmembran Sikalastic®-220 W.

## APPLICERING

### REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

Skaka behållaren eller rör om produkten i hinken före användning. Applicera SikaCeram®-940 Vapor Proof med roller. Observera 0,2 l/m<sup>2</sup> total förbrukning vid applicering i två skikt.

## RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen med vatten direkt efter användning.

#### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga, SWEDEN  
Tel +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.sika.se



#### Produktdatablad

SikaCeram®-940 Vapor Proof  
Januari 2022, Version 01.01  
02179040000000032

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).