

Fiberförstärkt, pumpbar, självtorkande och lågalkalisk avjämning för betong och andra stumma mineraliska material. Fungerar även på golvspånskiva. Lämplig för fallbyggnad, fribärande konstruktioner, inomhusbruk och värmegolv. Tål tillskjutande fukt.

Arbetsanvisning

Förarbete: Underlaget ska vara rent och fritt från damm och svaga ytskikt. Svaga underlag som inte kan förankra avjämningsmassans krymprärelser ska avlägsnas. Rörelsefogar ska öppnas om de överspacklas. Underlaget förbehandlas med Finja primer som ska torka innan avjämning. Underlagets ytdraghållfasthet får inte underskrida 0,5 MPa. Temperaturen i underlag, lokal och material får ej understiga 10 °C. En nygjuten betongplatta ska inte avjämnas tidigare än cirka en månad efter gjutning. Riktvärdet 95 % RF i betongplattan brukar anges som övre gräns för avjämningsarbete.

Under vintertid bör avjämningsmaterialet förvaras i uppvärmt utrymme innanläggning.

Golvvärme: Värmen får inte aktiveras inom 28 dygn efter spackling. Elslingor ska ha ett täckande spackelskikt på minst 10 mm och en minsta total skiktjocklek på 15 mm. Vattenslingor ska ha ett minsta täckande spackelskikt på 20 mm. Följ alltid anvisningar från golvvärmeleverantören.

Blandning: Blandas med 3,2–3,6 liter rent kranvatten per 20 kg. Blandning utförs med bormaskin och visp eller blandarpump. Rätt vatteninblandning kontrolleras med flytprov.

Utläggning: Den blandade massan hälls eller pumpas ut i våder på underlaget. Varje ny våd läggs i den gamla så snart som möjligt. Normalt behövs en lätt bearbetning med tandspackel. Vådlängden bör normalt inte överstiga 8–10 meter utan avgränsare. Förse alltid brunnar med nödvändig tätning innan spacklingen påbörjas.

Efterarbete: Den halvhärdade avjämningsmassan kan formas eller skäras. Sickla eller skrapa av eventuella "rygggar". Om avjämnningen inte beläggs inom 72 timmar, ska den primas eller täckas med plast.

Beläggning: Täta ytskikt kan appliceras på 10 mm tjock avjämning efter 1 dygn och efter 5 dygn vid 50 mm tjocklek. Klinker upp till 30 x 30 cm kan appliceras dagen efter spackling. Den angivna tiden förutsätter 20 °C, 50 % RF och bra luftombyte. Kontrollera att ytskiktsleverantörens krav uppfylls innan ytskikt appliceras.

Förpackning

Produkten levereras i 20 kg plastsäck.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Teknisk data

Underlag	Släktjocklek	Kommentar
Betong och sten	5-60 mm	
Lättklinker och lättbetong	6-60 mm	20-50 mm armeras med armeringsnät N4150 eller motsvarande.
Golvspånskiva, brädgolv och skivgolv	15-60 mm	Armera med Finja Golvnät där det specificeras eller där branschregler kräver det.
Fribärande, utan vidhäftning mot underlag	30-60 mm	Armeras med armeringsnät N4150 eller motsvarande.
Färska massans egenskaper	Värde	Metod
Åtgång	1,75 kg/mm ² m ²	GBR mätmetod
Flytförmåga	145-155 mm	SS 923519
Flytförmåga	135-145 mm	EN 12706
Bearbetningsbar	15-25 minuter	
Massan gångbar	1-2 timmar	
Härdade massans egenskaper	Värde	Metod
Krympning mm/m	< 0,5	EN 13454-2:2019+A1:2007
Vidhäftning till underlag	> 1,0 MPa	EN 13892-8
Ytdraghållfasthet	> 1,0 MPa	GBR Branschstandard 2-2017
För övriga tekniska värden se prestandadeklaration		