



## Sika Boom®-561 Pure

**(fi) Kuvaus:** Sika Boom®-561 Pure on isosyanaattivapaa, joustava eristysvahto, erinomainen saumojen eristämiseen ja tiivistämiseen, esimerkiksi ovi- ja ikkunakarmien ympärillä. Sika Boom®-561 Pure levitetään pistoolilla. **Käyttöohje:** Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja vapaa pölystä ja rasvasta. Sika Boom®-561 Pure on käytettävä venttili alaspäin. Ravista pullo huolellisesti ennen käyttöä (vähintään 20 kertaa). Älä täytä saumoja kokonaan vaan jätä laajenemisvaraa. Täytä syvennämät kolot useammassa erässä. Kerrosten välissä kostuta pinta kevyesti vedellä ja lisää uusi kerros vasta kun edellinen kerros on kovettunut. Poista kovettumaton vahto Sika Boom Cleaner:llä tai asetonilla. Kovettunut vahto poistetaan mekaanisesti. **Ominaisuudet:** Kosketuskuiva: ~ 6-10 min – Leikattavissa: ~ 35 min – Kovettuneen vaahdon lämpötilan kesto: -50°C – +90°C. **Tutustu voimassa olevaan tuotetietoositteeseen ennen käyttöä.**

**(sv) Produkt beskrivning:** Sika Boom®-561 Pure är ett flexibelt isocynatfritt fogskum idealiskt för användning i fogar runt dörr eller fönsterkarmar. Sika Boom®-561 Pure appliceras med pistol. **Användarinstruktioner:** Underlaget skall vara helt, rent och bärkraftigt fritt från fett, damm eller andra skiljemedel. Sika Boom®-561 Pure appliceras med flaskan upp och ner. Skaka behållaren kraftigt min. 20 ggr. Fyll inte fogarna helt utan tänk på att skummet expandera under härddning. För större håligheter applicera i flera lager och fukta mellan varje lager. Ohärdat skum tas bort med acetong. Härdat skum tas bort mekaniskt. **Egenskaper:** Klubbfäri: ~ 6-10 min. Kan skaras efter ~ 35 min. Servicetemp: -50°C – +90°C. **Se gallande produktdatablad före användning.**

Vaara  
Fara



**(sv)** Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvärd. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, hetta, ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

UFI:H951-F1FV-NOON-PGFM

839035/240-01

Oy Sika Finland Ab  
Koskelontie 23 C  
FI-02921 Espoo  
+358 9 511 431  
www.sika.fi

Sika Sverige AB  
Domnarvsgränd 15  
SE-163 08 Spånga  
+46 8 621 89 00  
www.sika.se



Parasta ennen: Katso pakauksen pohja  
Hälitalhet: Se bottan på flaskan

Made in Spain

**UN 1950** Aerosols

## Sika Boom®-561 Pure

Isosyanaattivapaa rakennusvahto  
Isocyanatfritt fogskumgeneral



500 ml / 484 g

650 3 e

650 3