

BETONG EFFEKT FÄRG

7 matt / olika nyanser



Färdigbruten effektputs

Produktbeskrivning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Diffusionsöppen, lågluktande, lösningsmedelsfri, färdigbruten effektputs för att skapa fina betongstrukturer på väggar inomhus. Lämplig för alla mineraliska underlag inomhus, cementputs, gipsputs, betong, gipsskivor och för stabila färgskikt. Använd inte på tapet. Bara att rolla på och designa.

ARTIKEL

artikel	kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
12011516	grå, 7 matt	10KG
12011516	greige, 7 matt	10KG

MATERIALBAS

Akrylatdispersion

Förberedelse av underlaget

ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från olja och fett samt stabilt och absorberande. Avlägsna helt alla lösa, flagnande och gamla lager. Tvätta av limfärger, klisterrester och kritande ytlager helt, smuts och fett. Ny puts måste ha torkat i minst 4 veckor. Rengör nogga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Testning för kritning - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejpens visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytglans och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Förvara målarverktygen i färgen eller tätt inslagna i plast under pauser i arbetet för att förhindra att färgen torkar.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Vatten.

VERKTYG

färgroller med korta fibrer, Venetiansk spackel, pensel, planstrykare, cellulosapolerduk.

LAGERUPPBYGGNAD

Grunda kritiska och mycket absorberande underlag med HORNBACH DJUPGRUND. Svaga eller icke-absorberande underlag ska grundas med primer. Rör om före användning. Doppa den korthåriga rullen djupt i blandningen och sprid den över väggen med jämna rullande rörelser. Måla hörn och övergångar med pensel. Använd en venetiansk spackel för att jämna den fuktiga ytan till önskad betongstruktur. För stora ytor, arbeta alltid i små sektioner, eftersom effektputsen endast kan struktureras när den är fuktig. Låt skiktet torka ca 8 timmar. När färgen är genomtorr stryks ett andra tunt, slätt skikt på med specialsleven (fläckspackling) tills hela väggen är täckt med ett jämnt skikt. Låt skiktet torka ca 24 timmar. Efter att den andra appliceringen har torkat helt, applicera StyleColor BETON FINISH tunt med en borste eller ytbörste och ta sedan bort överflödiga, oabsorberade olja med en cellulosapolerduk. Arbeta alltid i små sektioner (ca 1 m²). Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)!

TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % genomtorr efter ca 24 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

VERKTYGSRENGÖRING

Rengör verktygen omedelbart efter användning med vatten och tvål. OBS: Med trasor som är indränkta i StyleColor BETON FINISH finns en risk för självantändning.

ÅTGÅNG

1 kg räcker till 1,2 m² beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Akryl-sampolymer, titandioxid, talk, kalciumkarbonat, vatten, additiver, konserveringsmedel: Bensisotiazolinon, zinkpyrition, kloroisotiazolinon, organiska och oorganiska pigment.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 1 g/l. Det finns inget EU-gränsvärde för inomhusputs.

SÄKERHETSRÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Kassera flytande rester av produkten på miljöstation.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.