

## METALLIC STORM

olika nyanser



### Glanseffektfärg

#### Produktbeskrivning

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Effektfärg med kvartssand för stilren väggdesign inomhus. Lämplig för alla mineraliska underlag inomhus, cementputs, gipsputs, betong, gipsskivor och för stabila färgskikt samt för väggbeklädnad med god vidhäftning. Den skimrande glanseffekten passar för släta såväl som för strukturerade ytor, är enkel att arbeta med och är mångsidig.

#### ARTIKEL

artikel	kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
12011513	antracit	1L
12011541	antracit	2.5L
12011508	guld	1L
12011526	guld	2.5L
12011506	silver	1L
12011540	silver	2.5L
12011502	svart med guldglitter	1L
12011527	svart med guldglitter	2.5L
12011514	svart med silverglitter	1L
12011525	svart med silverglitter	2.5L

#### MATERIALBAS

Akrylatdispersion

## Förberedelse av underlaget

### ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från olja och fett samt stabilt och absorberande. Ta bort instabil och flagnande färg. Tvätta av limfärger, klisterrester, smuts, fett och kritande ytlager helt. Ny puts måste ha torkat i minst 4 veckor. Rengör noga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning!

### TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Testning för kritning - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejpens visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytglans och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

## Användning

### TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Förvara målarverktygen i färgen eller tätt inslagna i plast under pauser i arbetet för att förhindra att färgen torkar.

### FÖRTUNNING

vatten.

### VERKTYG

bred pensel.

### LAGERUPPBYGGNAD

Grunda kritiska och mycket absorberande underlag med HORNBAACH DJUPGRUND. Underlaget bör först strykas täckande med HORNBAACH VÄGG- OCH TAKFÄRG PLUS. Om en vit vägg redan finns, kan den också målas direkt med StyleColor METALLIC STORM. Rör om väl före och under strykningen. Applicera med en bred pensel och stryk ut diagonalt, vertikalt, horisontellt eller korsvis. Appliceringsriktningen ska bibehållas under hela arbetet. Det är kvartssanden i färgen som ger upphov till den speciella

ytstrukturen. Vid användning av flera produktförpackningar på en sammanhängande yta ska dessa blandas med varandra. Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)!

## TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % genomtorr efter ca 12 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

## VERKTYGSRENGÖRING

Rengör verktygen omedelbart efter användning med vatten och tvål.

## ÅTGÅNG

1 L räcker till 7–10 m<sup>2</sup> vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

## Produktanvisningar

### INNEHÅLL ENLIGT VDL

Akryl-sampolymer, kvartssand, vatten, additiver, konserveringsmedel: Bensisotiazolinon, kloroisotiazolinon, organiska och oorganiska pigment.

### VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 200 g/l. EU-gränsvärdet är max. 200 g/l (kategori A/I från 2010).

### SÄKERHETSÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

### ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

### LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

### MILJÖ

Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Kassera flytande rester av produkten på miljöstation.

---

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.