

KLARLACK

20 halvmatt / färglos



Glans och skydd

Produktbeskrivning

PRODUKTFÖRDELAR

- vattenlöslig
- slagtålig

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Högkvalitativ, mycket slitstark, halvmatt, akrylbaserad 1-komponents klarlack för inomhusbruk. För möbler och träytor, t.ex. trädörrar, trämöbler. Idealisk för att skydda/försegla möbler och ytor som målats med StyleColor KRITFÄRG. Produkten har utmärkt stöttålighet och reptålighet samt är vattenavvisande, vilket gör den mycket lämplig för att skydda mekaniskt utsatta möbler och träytor. Med en slutstrykning av StyleColor KLARLACK skyddas/förseglas möbler och ytor målade med StyleColor KRITFÄRG, vilket gör dem lätta att rengöra.

EGENSKAPER

- extra slitstark och belastningstålig

ARTIKEL

artikel	kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
6280272	färglos, 20 halvmatt	375ML
6280273	färglos, 7 matt	375ML

MATERIALBAS

Akrylatdispersion

Förberedelse av underlaget

ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, fettfritt, dammfritt, stabilt och absorberande. Fukt i trä får inte överstiga 15 %. Ta bort instabil och flagnande färg. Avlägsna grundligt lösa, flagnande, gamla lager, polityr- och vaxlager, och vårdande medel (med färgborttagningsmedel eller slipning). Slipa gamla, intakta beläggningar. Slipa alltid nytt trä noggrant innan den första beläggningen appliceras. Hartsrika träslag och fettiga rester ska rengöras noggrant med ett universalförtunningsmedel. Rengör noga och damma av ytor. Bär skyddsmask vid slipning!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Kritningstest - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejpens visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Förvara målarverktygen i färgen eller tätt inslagna i plast under pauser i arbetet för att förhindra att färgen torkar.

FÖRTUNNING

vatten

VERKTYG

Lackpensel och roller för vattenbaserade lacker.

LAGERUPPBYGGNAD

Rör om före användning. Efter genomtorkning appliceras en första strykning StyleColor KLARLACK på möbler eller ytor som är målade med StyleColor KRITFÄRG, med pensel/roller för vattenburna lacker. Efter första skiktet är det viktigt att hålla en torktid på 6 timmar, först därefter kan den andra strykningen StyleColor KLARLACK appliceras. Nya, obehandlade träytor slipas slätt och dammas av. Därefter appliceras två strykningar av StyleColor KLARLACK med 6 timmars mellantorkning, med pensel/roller för vattenburna lacker. Ytorna mellanslipas lätt med fint sandpapper (kornstorlek 240) och dammas av. Applicera sedan det sista färgskiktet. För optimal vidhäftning av färgen, efter att 1:a eller 2:a skiktet har torkat ordentligt, utför en mellanslipning med en slipduk eller fint sandpapper (korn 240), avlägsna sedan damm noggrant. Applicera inte vid direkt solljus och inte vid temperaturer under +8°C (gäller

omgivningens och underlagets temperatur). Sörj för god ventilation under och efter arbetet. Vid bearbetning av mer än en förpackning bör du alltid säkerställa att de har samma batchnummer för att undvika eventuella skillnader i färgton eller tillsatser.

TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % dammtorr efter 1–2 timmar. Överstrykningsbar efter ca 6 timmar. Genomtorr efter ca 24 timmar. Fullt hållbar efter ca en vecka. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

VERKTYGSRENGÖRING

Rengör verktygen omedelbart efter användning med vatten och tvål.

ÅTGÅNG

1 L räcker till 8 m² vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Ren akrylat, silikater, vatten, additiver, glykol, konserveringsmedel: Bensisotiazolinon, kloroisotiazolinon.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 140 g/l. EU-gränsvärdet är max. 140 g/l (kategori A/i från 2010).

SÄKERHETSRÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

ALLMÄNNA RÅD

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P303+P362 Vid hudkontakt (även håret): Tvätta med mycket tvål och vatten.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

YTTERLIGARE TIPS

Använd kombifilter A2/P2 vid sprutningsarbeten.

Använd dammfilter P2 vid sliparbeten.

Sörj för god ventilation under och efter arbetet.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Kassera flytande rester av produkten på miljöstation.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.