

## GOLD

glänsand / guld



### Metalleffektfärg

#### Produktbeskrivning

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Glansig, vattenbaserad metalleffektlack för guldaccenter inomhus. Lämplig för all vanlig inomhusputs, gipsskivor, grundmålat trä, grundmålad metall, cellplast, tapeter och för stabila dispersionsbaserade färgskikt med god vidhäftning. Idealisk för schabloner, dekorationer, cellplast-stuckaturer, fotoramar, möbler, vaser etc.

#### EGENSKAPER

- glansstabil
- slitstark
- ingen vidhäftning
- snabbtorkande
- lämplig för leksaker EN 71.3

#### ARTIKEL

| artikel | kulörbeteckning | förpackningsstorlek / försäljningsenhet |
|---------|-----------------|-----------------------------------------|
| 5213156 | guld, glänsand  | 375ML                                   |

#### MATERIALBAS

Akrylatdispersion

#### Förberedelse av underlaget

#### ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från olja, fett och rost samt stabilt. Fukt i trä får inte överstiga 15 %. Hartsrika träslag och fettiga rester ska rengöras noggrant med ett universalförtunningsmedel. Slipa alltid nytt trä noggrant innan den första beläggningen appliceras. Avlägsna helt alla lösa, flagnande och gamla lager. Ta bort gamla beläggningar och vax som stänger porerna helt.

Ojämnheter skall jämnas ut med lämpligt fyllnadsmedel. Slipa gamla, intakta beläggningar. Rengör nogga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning!

## TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Testning för kritning - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejpens visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytglans och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

| Underlaget           | Förbehandling av ytor/Råd                                                                                                                                        | Grundfärg                        | Mellanstrykning | Slutstrykning         | Tekniska regler                                                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gamla beläggningar   | Ta bort gamla lackrester, smuts och damm noggrant. Kontrollera färgkompatibilitet och övermålningsbarhet genom teststrykning.                                    | 1–2 x akryl-multigrund           | -               | 1–2 x StyleColor GOLD | Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget. |
|                      | Slipa gamla skikt med god vidhäftning, rengör dem och kontrollera att de kan strykas över med det nya skiktet.                                                   |                                  |                 |                       |                                                                     |
| Trä inomhus          | Grånat och nytt trä ska slipas noggrant innan beläggningen. Träets fukt får uppgå till max 15 %.                                                                 | 1–2 x akryl-multigrund           | -               | 1–2 x StyleColor GOLD | Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget. |
|                      | Harts- och träämnesrika träslag ska rengöras noggrant med ett universalförtunningsmedel.                                                                         | 2 x isolerande grundfärg         |                 |                       |                                                                     |
| Järnhaltiga metaller | Järnhaltiga metaller ska mekaniskt, genom att slipa eller borsta, befrias från rost, valsytor, grader och svetsrester. Rengör från fetthaltiga rester och smuts. | 2 x HORNBACH ROSTSKYDDSGRUNDFÄRG | -               | 1–2 x StyleColor GOLD | Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget. |

| Underlaget                                       | Förbehandling av ytor/Råd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grundfärg            | Mellanstrykning | Slutstrykning         | Tekniska regler                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zink, förzinkande metaller                       | Zink- och förzinkade underlag ska förberedas med en ammoniaklösning. Framställ för detta en rengöringsvätska av 10 liter vatten, 0,5 liter 25-procentigt ammoniak (ammoniumhydroxid) och en skvätt vätmedel (ej återfettande). Applicera rengöringsvätskan på ytorna och arbeta in den med en slipduk tills en lätt skumbildning uppstår på ytan. Spola efter en kort verkningstid av ytan noggrant med rikligt med vatten. Förse direkt efter tillräcklig torkning ytorna med en grundbeläggning. | 2 x akryl-multigrund | -               | 1–2 x StyleColor GOLD | Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget. Beläggningar på zink och förzinkande metaller.  |
| Aluminium                                        | Aluminiumytor ska tvättas med ett nitro-förtunning och slipas med en slipduk. Torka upp det slipdamm som bildas med en trasa. Förse direkt efter tillräcklig torkning ytorna med en grundbeläggning. På grund av de många olika aluminiumytorna (legeringarna) måste en vidhäftningskontroll genomföras med grundbeläggning på en kontrollyta på förhand.                                                                                                                                          | 2 x akryl-multigrund | -               | 1–2 x StyleColor GOLD | Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget. Beläggningar på aluminiumkomponenter.           |
| Målningsbara platser                             | Ska förberedas med en ammoniaklösning (se zink, förzinkade metaller). På grund av de många olika plasterna måste en vidhäftningskontroll genomföras med grundbeläggning på en kontrollyta på förhand.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 x akryl-multigrund | -               | 1–2 x StyleColor GOLD | Beläggningar på platser i byggnadskonstruktion. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget. |
| Långtidselastiska fogmassor och tätningsprofiler | Kontrollera färgkompatibilitet och övermålningsbarhet genom teststrykning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                    | -               | 1–2 x StyleColor GOLD | Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.                                                 |

## Användning

### TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Förvara målarverktygen i färgen eller tätt inslagna i plast under pauser i arbetet för att förhindra att färgen torkar.

### FÖRTUNNINGSMEDEL

Vatten

### VERKTYG

Lackpensel och roller för vattenbaserade lacker.

### LAGERUPPBYGGNAD

Stryk struktur- och andra tapeter med en högkvalitativ, matt grundfärg. Rör om väl före och under strykningen. Applicera 1–2 skikt med pensel/roller. En streckfri applikation är inte möjligt på grund av de metalliska pigmenten. Sörj för god ventilation under och efter arbetet. Applicera inte vid direkt solljus och inte vid temperaturer under +8°C (gäller omgivningens och underlagets temperatur). Vid bearbetning av mer än en förpackning bör du alltid säkerställa att de har samma batchnummer för att undvika eventuella skillnader i färgton eller tillsatser.

### TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % övermålningsbar efter ca 12 timmar. Genomtorr efter ca 24 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

### VERKTYGSRENGÖRING

Rengör verktygen omedelbart efter användning med vatten och tvål.

### ÅTGÅNG

1 L räcker till 7 m<sup>2</sup> vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

## Produktanvisningar

### INNEHÅLL ENLIGT VDL

Akryl-sampolymer, vatten, additiver, konserveringsmedel: Bensisotiazolinon, zinkpyrition, kloroisotiazolinon, organiska och oorganiska pigment.

### VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 100 g/l. EU-gränsvärdet är max. 100 g/l (kategori A/b från 2010).

## SÄKERHETSRÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.  
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

## ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

## LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

## MILJÖ

Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Kassera flytande rester av produkten på miljöstation.

---

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.