

KRITFÄRG

7 matt / olika nyanser



Vintage-Look för väggar och möbler

Produktbeskrivning

PRODUKTFÖRDELAR

- vattenlöslig
- luktsvag
- snabbtorkande

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ljusbeständig, lättapplicerad, vattenbaserad kritfärg för exceptionellt matta och pudriga ytor med sammetslen finish inomhus. Idealisk för trämöbler i trendig vintage-look (kräver efterföljande skyddsbehandling med vax eller klarlack), samt för väggar inomhus. Kan även användas på stuckatur och väggapplikationer av gips och trä. Perfekt täckförmåga och utmärkt färgdjup tack vare utvalda pigment. Dessa sprider ljuset i rummet flerdimensionellt. Genom en slutstrykning med StyleColor KLARLACK får möbler och ytor som behandlats med StyleColor KRITFÄRG en skyddande försegling, vilket gör att de är lätta att rengöra.

EGENSKAPER

- miljövänlig
- diffusionsöppen

ARTIKEL

artikel	kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
6280252	white, 7 matt	375ML
6280263	white, 7 matt	750ML
12011475	white, 7 matt	2.5L
6280260	blue jeans, 7 matt	375ML
6280258	cottage green, 7 matt	375ML
12011476	cottage green, 7 matt	750ML
6280262	king's red, 7 matt	375ML
6280256	light grey, 7 matt	375ML
12011477	light grey, 7 matt	750ML

artikel	kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
12011473	light grey, 7 matt	2.5L
6280257	pink flower, 7 matt	375ML
6280261	plum, 7 matt	375ML
6280255	powder, 7 matt	375ML
6280266	powder, 7 matt	750ML
6280254	shadow, 7 matt	375ML
6280265	shadow, 7 matt	750ML
6280259	stone grey, 7 matt	375ML
12011478	stone grey, 7 matt	750ML
12011474	stone grey, 7 matt	2.5L

KLASSIFICERING (I ENLIGT MED EN 13300)**Våtnötningsmotstånd:** klass 2**Glansgrad G:** matt**Maximal kornstorlek S:** < 100 µm fin**Allmänna råd:** Informationen avser färgen vit. Vid kulörbrytning är avvikelser i de tekniska egenskaperna möjliga.**MATERIALBAS**

Akrylatdispersion

Förberedelse av underlaget**ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE**

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från olja och fett samt stabilt. Ta bort instabil och flagnande färg. Tvätta av limfärger, klisterrester och kritande ytlager helt. Ny puts måste ha torkat i minst 4 veckor. Rengör noga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Testning för kritning - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejpens visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytglans och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Underlaget	Förbehandling av ytor/Råd	Grundfärg	Mellanstrykning	Slutstrykning	Tekniska regler
Gipsputs, gipsspackel (putsmurbruksgrupp P IV enligt DIN 18550)	Puts med sintrad yta slipas och dammas av. Slipa bort spackelmärken, ta bort damm.	1 x HORNBACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Beläggningar, tapetsering och limning på inomhusputs. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Kalkcement och cementputs (putsmurbruksgrupp P II & III enligt DIN 18550)	Låt nyputsade ytor torka (ca 2–4 veckor).	1 x HORNBACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Beläggningar på mineralisk utomhusputs. Beläggningar, tapetsering och limning på inomhusputs. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Betong	Rester av formolja, fett och vax måste avlägsnas. Fyll hål, skador och porer med liknande material.	1–2 x HORNBACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Skydd och reparation av betongytor i byggnadskonstruktion utomhus. Beläggningar, tapetsering och limning på betongytor inomhus. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
	Vid otillräcklig absorptionsförmåga måste en häftgrund appliceras.	1 x HORNBACH GRUNDFÄRG			
Lättbetong	Rengör och dammsug ytan.	1–2 x HORNBACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Beläggningar, tapetsering och limning på lättbetong. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Synligt murverk av kalksandsten	Kalksandstenar som hydrofoberats på fabriken kan inte förses med beläggning.	-	-	-	Impregnering och beläggningar på synligt murverk av kalksandsten. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Kalksandsten inomhus	Rengör och dammsug ytan.	1–2 x HORNBACH SILIKATBINDER		1–2 x HORNBACH SILIKATFÄRG	

Underlaget	Förbehandling av ytor/Råd	Grundfärg	Mellanstrykning	Slutstrykning	Tekniska regler
Kartonggipsskivor, fibergipsskivor	Slipa bort spackelmärken, dammsug ytan.	1 x HORNBACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Ytbehandling av kartonggipsskivor och fibergipsskivor. Beläggningar, tapetsering och limning på inomhusputs. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Väl vidhäftande tapeter, spåntapeter, vinyltapeter och glasfiberväv	Kontrollera färgkompatibilitet och övermålningsbarhet genom teststrykning. Bestrys utan förbehandling.	-	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Non-woventapeter	Kontrollera färgkompatibilitet och övermålningsbarhet genom teststrykning. Använd vid behov en grundfärg för bättre vidhäftning.	1 x HORNBACH GRUNDFÄRG	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Målade ytor	Matta, lätt absorberande underlag kan övermålas direkt. Förbehandla mycket absorberande gamla lager med en djupgrund.	1 x HORNBACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
	Färg, konstharts- eller dispersionsytor som lossnar måste tas bort. Blanka, stabila beläggningar bör ruggas och strykas med en lämpligt grundfärg för bättre vidhäftning. Kontrollera färgkompatibilitet och övermålningsbarhet genom teststrykning.	1 x HORNBACH GRUNDFÄRG			
Konsthartsputs	Rengör och damma av. Kontrollera färgkompatibilitet och övermålningsbarhet genom teststrykning. Kontrollera sugförmågan och grunda vid behov underlaget med djupgrund.	1 x HORNBACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Limfärger, klisterrester	Ska tvättas av helt.	1–2 x HORNBACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Nikotin-, vatten-, sot-, fettfläckar	Ska rengöras med ett lämpligt rengöringsmedel. Avtorkade områden bör behandlas med en spärrgrund.	1–2 x StyleColor SPÄRRGRUND	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.

Underlaget	Förbehandling av ytor/Råd	Grundfärg	Mellanstrykning	Slutstrykning	Tekniska regler
Långtidselastiska fogmassor och tätningsprofiler	Kontrollera färgkompatibilitet och övermålningsbarhet genom teststrykning.	-	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
Trä inomhus	Grånat och nytt trä ska slipas noggrant innan beläggningen. Träets fukt får uppgå till max 15 %.	1–2 x HORNBAACH DJUPGRUND	-	1–2 x StyleColor KRITFÄRG	Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
	Harts- och träämnesrika träslag ska rengöras noggrant med ett universalförtunningsmedel.	1–2 x StyleColor SPÄRRGRUND			

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Förvara målarverktygen i färgen eller tätt inslagna i plast under pauser i arbetet för att förhindra att färgen torkar.

FÖRTUNNINGSMEDEL

vatten

BRYTNING

Brytbar i HORNBAACHs färgcenter.

VERKTYG

pensel, roller.

LAGERUPPBYGGNAD

Förbehandla träytorna med StyleColor SPÄRRGRUND. Grunda kritiska och mycket absorberande underlag med HORNBAACH DJUPGRUND. Rör om före användning. Grundstrykningen appliceras spädd med upp till 5 % vatten, med pensel eller roller. Lägg på täckstrykningen utan spädning. Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Vid bearbetning av mer än en förpackning bör du alltid säkerställa att de har samma batchnummer för att undvika eventuella skillnader i färgton eller tillsatser. Om du använder flera behållare med samma färgton bör du blanda dem före strykning.

TORKNING

Dammtorr efter 1–2 timme. Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % övermålningsbar efter 4–6 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

VERKTYGSRENGÖRING

Rengör verktygen omedelbart efter användning med vatten och tvål.

ÅTGÅNG

1 L räcker till 6,5 m² vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden. Generellt sett, ju mörkare, grövre och mer absorberande ytan är, desto högre materialåtgång.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Vinylacetatbindemedel, titandioxid, talk, kalciumkarbonat, silikater, vatten, additiver, konserveringsmedel: Bensisotiazolinon, klorisotiazolinon.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 30 g/l. EU-gränsvärdet är max. 30 g/l (kategori A/a från 2010).

SÄKERHETSÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Kassera flytande rester av produkten på miljöstation.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.