

NOVEGO FISKBEN

DATABLAD


- Klassisk fiskbensmönster
- Extremt hög slitstyrka
- 100 % vattentät
- Bra gångkomfort
- Minimalt underhåll
- Naturligt 3D-utseende
- Integrerat skumunderlag
- Fyrsidig mikrofas
- Lätt att montera med klicksystemet 5G
- Kan monteras i 20x20 meter
- Kan monteras på TimberLUX




Smoked Oak
Varunr.: 155002a



Washed Oak
Varunr.: 155003a



Steel Oak
Varunr.: 155009a



Natural Oak
Varunr.: 155014a

Updated Jul 2025

KONSTRUKTION

Novego Fiskben är en unik lösning inom golv och har en mycket hållbar yta som ger en hållbar golvlösning med bra egenskaper. Golvets unika struktur har en överträffad motståndskraft mot vätska. Vinylplankan har en fuktavvisande kärna av kalksten och sväller inte om den utsätts för vätska. Den formstabila kärnan ser till att golvet kan monteras i ytor på upp till 20x20 meter utan expansionsfog, brott i dörröppningar eller smala passager.

MONTAGE

Novego Fiskben monteras flytande på en plan yta utan användning av lim. På betonggolv, oavsett ålder, är det obligatoriskt att använda en fuktspärr. För ytterligare information om montering hänvisas man till monteringsanvisningarna för Novego Fiskben hos timbermangolv.se.

PRODUKTGARANTI

Vi garanterar att våra golvprodukter som levereras i nyskick genom godkända kanaler är fria från skador under laminering, montering, fräsning, dimensionering och klassificeras i enlighet med ovan.

NOVEGO FISKBEN FÖR FLYTANDE MONTERING		
Klassificering för användning i privata bostäder		23
Klassificering för användning på offentliga platser samt företag		33
Mått i mm	EN 427/428	7,0 x 100 x 600 mm
Konstruktion		1. Slitstark vinylyta med 3D-prägling 2. Fuktavvisande kärna av kalksten med 5G-klick 3. Skumunderlag med 1,5 mm
Montering		5G - flytande utan användning av lim
Emballage		20 plankor per låda = 1,20 m ² 80 lådor per pall = 96 m ²
Fas		Fyrsidig mikrofas
Vikt		11,67 kg/m ²
Ytstruktur		3D
Tjocklek på slitlager	ISO 24340	0,55 mm
Slitagegrupp	EN 660-1/2	Grupp T
Dimensionsstabilitet		0,08 %
Stegljudsdämpning	ISO 140-8	18 dB (Δ Lw)
Motstånd mot slagmärken	ASTM F1265 / ASTM D2632	Permanent avtrycksmärken < 0,1 mm
Ljusbeständighet	ISO 105-B02/A	≥ 6 Blue wool scale
Termisk resistans	EN 12667	0,05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet	EN 1081/C	Godkänd
Brandmotstånd	EN 13501-1	Bfl sl
Toxiskt innehåll	EN71-3	Godkänd, ej giftig, innehåller inte tungmetaller eller formaldehyd
Golvvärme		Godkänd för standardvärmesystem i betonggolv. Max. temperatur 27 grader.
Garanti		Privatbostad: 30 år / Företag: 5 år

TOLERANSER			
	* Uppmätt vid produktion	Uppmätt med sammanfogade plankor	Standard
Dimensioner	+/- 0,1%		ISO24342
Nivåskillnad		Max. 0,2 mm (enkel 0,3 mm)	EN14085
Vinkel	+/- 0,5 mm	Max. 0,3 mm (enkel 0,5 mm)	ISO24342
Kantkrökning	Max. 0,3 mm		ISO24342
Fogar		Max. 0,3 mm (enkel 0,5 mm)	EN14085
Pilhöjd	Max. 1 % av längden		EN14085
Tvärkrökning	Max. 0,15 % av bredden		EN14085
Dimensionsstabilitet och krökning under värmepåverkan		Max. 0,08 %	ISO23999
Glansskillnad	+/- 3 grader takbelysning	Inte synlig i normal 60	Glanismätare
Främmande föremål under vinyl	Ej tillåtet	Inte synlig i normal belysning	
Permanent avtrycksmärken	Max. 0,1 mm		EN24343-1
Färgbeständighet	Minst 6 (Blue wooscale)	Mycket bra	EN ISO 105-B02

Uppdaterad Juli 2025

*) Mätningar är genomsnittliga laboratoriemätningar.