

# NOVEGO STEN

## DATABLAD

- Extremt hög slitstyrka
- 100 % vattentät
- Naturligt 3D-utseende
- Integrerat skumunderlag
- Fyrsidig mikrofas
- Bra gångkomfort
- Lätt att montera med klicksystemet 5G
- Kan monteras i 20x20 meter
- Minimalt underhåll
- Klass 33
- Kan monteras på TimberLUX



Grafit  
Varunr.: 155051



Antracit  
Varunr.: 155052



Cemento  
Varunr.: 155058



Ceramica  
Varunr.: 155059

Updated Jul 2025

## OPBYGNING

Novego Sten är en unik lösning inom golv och har en mycket hållbar yta som ger en hållbar golvlösning med bra egenskaper. Golvets unika struktur har en överträffad motståndskraft mot vätska. Vinylplankan har en fuktavvisande kärna av kalksten och sväller inte om den utsätts för vätska. Den formstabila kärnan ser till att golvet kan monteras i ytor på upp till 20x20 meter utan expansionsfog, brott i dörröppningar eller smala passager. Novego Sten är det perfekta valet för både hem och företag som ställer höga krav på golv avseende bra gångkomfort, vattenbeständighet, förbättrad akustik, minimalt underhåll och inte minst golvets hållbarhet.

## MONTAGE

Novego Sten monteras flytande på en plan yta utan användning av lim. På betonggolv, oavsett ålder, är det obligatoriskt att använda en fuktspärr. För ytterligare information om montering hänvisas man till monteringsanvisningarna för Novego Sten hos [timbermangolv.se](https://timbermangolv.se).

## PRODUKTGARANTI

Vi garanterar att våra golvprodukter som levereras i nyskick genom godkända kanaler är fria från skador under laminering, montering, fräsning, dimensionering och klassificeras i enlighet med ovan.

| NOVEGO STEN FÖR FLYTANDE MONTERING                               |                         |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering för användning i privata bostäder                 |                         | 23                                                                                                                     |
| Klassificering för användning på offentliga platser samt företag |                         | 33                                                                                                                     |
| Mått i mm                                                        | EN 427/428              | 7,0 x 305 x 610 mm                                                                                                     |
| Konstruktion                                                     |                         | 1. Slitstark vinylyta med 3D-prägling<br>2. Fuktavvisande kärna av kalksten med 5G-klick<br>3. Skumunderlag med 1,5 mm |
| Montering                                                        |                         | 5G - flytande utan användning av lim                                                                                   |
| Emballage                                                        |                         | 6 plankor per låda = 1,12 m <sup>2</sup><br>72 lådor per pall = 80,64 m <sup>2</sup>                                   |
| Fas                                                              |                         | Fyrsidig mikrofaser                                                                                                    |
| Vikt                                                             |                         | 12,75 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                |
| Ytstruktur                                                       |                         | 3D                                                                                                                     |
| Tjocklek på slitlager                                            | ISO 24340               | 0,55 mm                                                                                                                |
| Slitagegrupp                                                     | EN 660-1/2              | Grupp T                                                                                                                |
| Dimensionsstabilitet                                             |                         | 0,08 %                                                                                                                 |
| Stegljudsdämpning                                                | ISO 140-8               | 18 dB (Δ L <sub>w</sub> )                                                                                              |
| Motstånd mot slagmärken                                          | ASTM F1265 / ASTM D2632 | Permanent avtrycksmärken < 0,1 mm                                                                                      |
| Ljusbeständighet                                                 | ISO 105-B02/A           | ≥ 6 Blue wool scale                                                                                                    |
| Termisk resistans                                                | EN 12667                | 0,05 (m <sup>2</sup> K)/W                                                                                              |
| Statisk elektricitet                                             | EN 1081/C               | Godkänd                                                                                                                |
| Brandmotstånd                                                    | EN 13501-1              | Bfl s1                                                                                                                 |
| Toxiskt innehåll                                                 | EN71-3                  | Godkänd, ej giftig, innehåller inte tungmetaller eller formaldehyd                                                     |
| Golvvärme                                                        |                         | Godkänd för standardvärmesystem i betonggolv. Max. temperatur 27 grader.                                               |
| Garanti                                                          |                         | Privatbostad: 30 år / Företag: 5 år                                                                                    |

| TOLERANSER                                            |                           |                                  |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                       | * Uppmätt vid produktion  | Uppmätt med sammanfogade plankor | Standard       |
| Dimensioner                                           | +/- 0,1%                  |                                  | ISO24342       |
| Nivåskillnad                                          |                           | Max. 0,2 mm (enkel 0,3 mm)       | EN14085        |
| Vinkel                                                | +/- 0,5 mm                | Max. 0,3 mm (enkel 0,5 mm)       | ISO24342       |
| Kantkrökning                                          | Max. 0,3 mm               |                                  | ISO24342       |
| Fogar                                                 |                           | Max. 0,3 mm (enkel 0,5 mm)       | EN14085        |
| Pilhöjd                                               | Max. 1 % av längden       |                                  | EN14085        |
| Tvärkrökning                                          | Max. 0,15 % av bredden    |                                  | EN14085        |
| Dimensionsstabilitet och krökning under värmepåverkan |                           | Max. 0,08%                       | ISO23999       |
| Glansskillnad                                         | +/- 3 grader takbelysning | Inte synlig i normal 60          | Glossmeter     |
| Främmande föremål under vinyl                         | Ej tillåtet               | Inte synlig i normal belysning   |                |
| Permanent avtrycksmärken                              | Max. 0,1 mm               |                                  | EN24343-1      |
| Färgbeständighet                                      | Minst 6 (Blue wooscale)   | Mycket bra                       | EN ISO 105-B02 |

\*) Målinger er gennemsnitlige laboratorie målinger.