

DJUPGRUND SPECIAL

genomskinlig / fri från konserveringsmedel



Produktbeskrivning

PRODUKTFÖRDELAR

- effektiv på djupet
- diffusionsöppen
- snabb härdning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Mycket djupverkande hydrosol-primer för stabilisering av sugande underlag inom- och utomhus. Passar på all vanlig inom- och utomhusputs, betong, murverk, sugande gipsskivor och för stabila dispersionsbaserade färgskikt med god vidhäftning. Den perfekta grundningen för efterföljande målning med HORN BACH putsfärg eller hybrid putsfärg. Särskilt för finporiga, sandiga, porösa, gamla, lätt kritande, starkt eller ojämnt absorberande ytor. Tränger djupt in i underlaget tack vare de extremt fina pigmentpartiklarna. Ger en optimal vidhäftning för efterföljande beläggningar.

EGENSKAPER

- mycket god förstärkning
- justerar ojämn uppsugningsförmåga
- andningsaktiv
- luktnötral
- först blå, sedan transparent - strykningsskontroll för fullständig täckning utan luckor

ARTIKEL

kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
genomskinlig, fri från konserveringsmedel	5L

MATERIALBAS

Akrylatdispersion

Förberedelse av underlaget

ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från släppmedel, stabilt och absorberande. Kontrollera tåligheten för strykning och överstrykning genom provstrykning. Ta bort instabil och flagnande färg. Ytor som kritar ska tvättas ordentligt rena. Ny puts måste ha torkat i minst 4 veckor eller fluateras. Vid ogynnsamma väderförhållanden, t.ex. påverkan av vind eller regn måste betydligt längre torktider observeras. Rengör noga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning! Observera: Skydda glasskivor, klinkers, kakel, natursten, marmor och växter mot stänk! Tvätta omedelbart bort eventuella stänk med vatten!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Kritningstest - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejpens visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytglans och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Vid arbetspauser rekommenderar vi att man inte rengör målarverktygen emellanåt, utan istället förvarar dem tätt inlindade i plastfolie för att förhindra att färgen torkar.

FÖRTUNNING

Bruksklar. Applicera ospädd.

VERKTYG

- pensel
- roller
- färgspruta

AIRLESS APPLIKATION

Förtunning: 0 %

Sprutvinkel: 50°

Spruttryck: 110 bar

Dysa: 0,009"

Råd: Se tillverkarens instruktioner.

LAGERUPPBYGGNAD

Omskakas väl före användning. Används ospädd och ska strykas ut jämnt och mättat. Grundera starkt sugande underlag två gånger vått i vått, dvs. applicera två lager utan torktid emellan. Applicera ett jämnt och tunt lager med grundfärg. Undvik att ta för mycket färg på penseln/rollern för att förhindra att färgen rinner eller blir för tjock. Används inte under +5 °C (gäller för omgivande luft och underlag)!

TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % övermålningsbar efter ca 4 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

VERKTYGSRENGÖRING

Verktygen ska ligga i blöt i varmt vatten och tvål i cirka 2 timmar i en behållare (aldrig i handfatet) och sedan rengöras. Torka sedan av med ett papper eller en trasa och släng trasan/ pappret i hushållssoporna när den torkat.

ÅTGÅNG

1 L räcker till 6 m² vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden. Generellt sett, ju mörkare, grövre och mer absorberande ytan är, desto högre materialåtgång.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Akryl-sampolymer, kalivattenglas, vatten, additiver, organiska och oorganiska pigment.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 30 g/l. EU-gränsvärdet är max. 30 g/l (kategori A/h från 2010).

SÄKERHETSRÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

P503 Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester och målarverktyg kan slängas som hushållssopor när de har torkat. Lämna flytande materialrester och rengöringsvatten på miljöstation.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.