

SILIKATBINDER

färglos



Produktbeskrivning

PRODUKTFÖRDELAR

- grundfärg och förtunning för silikatfärg
- diffusionsöppen
- förstärkande
- för inomhus- och utomhusbruk

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Färglös dispersionssilikatbinder fri från konserveringsmedel för förstärkning och utjämning av sugande mineralska underlag innan silikatfärg appliceras. Inomhus och utomhus. Passar på mineralputs som kalkputs, kalkcementputs, cementputs, betong samt för övermålning av intakta, tidigare silikatfärgsmålade ytor. Inte på siden- eller glanslatex. Passar även perfekt för förtunning av silikatfärger och -puts. Justerar ojämn uppsugningsförmåga. Skapar de bästa förutsättningarna på underlaget för efterföljande applicering av HORN BACH SILIKATFÄRG.

EGENSKAPER

- hög djupverkan

ARTIKEL

kulörbeteckning förpackningsstorlek / försäljningsenhet

färglos

5L, 10L

MATERIALBAS

Kalivattenglas

Förberedelse av underlaget

ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, stabilt och fritt från släppmedel. Kontrollera tåligheten för strykning och överstrykning genom provstrykning. Ta bort instabil och flagnande färg. Tvätta av limfärger och kritande ytlager helt. Rengör vid behov fasaden med högtryckstvätt och ta bort all smuts och föroreningar noggrant. Ny puts måste ha torkat i minst 4 veckor. Vid ogynnsamma väderförhållanden, t.ex. påverkan av vind eller regn måste betydligt längre torktider observeras. Rengör noga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning! Observera: Skydda glasskivor, klinkers, kakel, natursten, marmor och växter mot stänk! Tvätta omedelbart bort eventuella stänk med vatten!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Kritningstest - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejpens visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

Testning av sinterlager - fukt- och okulärt prov: Sintrade ytor finns på betong- och gipsytor. Sintrade ytor har en ytglans och har en lägre absorptionsförmåga när de fuktas med vatten.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Vid arbetspauser rekommenderar vi att man inte rengör målarverktygen emellanåt, utan istället förvarar dem tätt inlindade i plastfolie för att förhindra att färgen torkar.

FÖRTUNNING

Vatten

VERKTYG

- pensel
- roller
- färgspruta

AIRLESS APPLIKATION

Förtunning: 0 %

Sprutvinkel: 50°

Spruttryck: 110 bar

Dysa: 0,009"

Råd: Se tillverkarens instruktioner.

LAGERUPPBYGGNAD

Omskakas väl före användning. Grundera normalt sugande underlag en gång med oförtunnad binder. Till svagt sugande underlag förtunnas silikatbindern 1:1 till 1:3 med vatten. Grundera starkt sugande underlag två gånger vått i vått, dvs. applicera två lager utan torktid emellan. Genomför provapplicering med olika förtunning för att säkerställa rätt blandningsförhållande. Applicera ett jämnt och tunt lager med grundfärg. Undvik att ta för mycket färg på penseln/rollern för att förhindra att färgen rinner eller blir för tjock. Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)!

TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % övermålningsbar efter 8–10 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

VERKTYGSRENGÖRING

Verktygen ska ligga i blöt i varmt vatten och tvål i cirka 2 timmar i en behållare (aldrig i handfatet) och sedan rengöras. Torka sedan av med ett papper eller en trasa och släng trasan/ pappret i hushållssoporna när den torkat.

ÅTGÅNG

1 L räcker till 6 m² vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden. Generellt sett, ju mörkare, grövre och mer absorberande ytan är, desto högre materialåtgång.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Akryl-sampolymer, kalivattenglas, vatten, additiver.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 1 g/l. EU-gränsvärdet är max. 30 g/l (kategori A/h från 2010).

SÄKERHETSRÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

P503 Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester och målarverktyg kan slängas som hushållssopor när de har torkat. Lämna flytande materialrester och rengöringsvatten på miljöstation.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.