

GRUNDOLJA V

färglös

**Utomhus**

Produktbeskrivning

PRODUKTFÖRDELAR

- djupverkande
- minskar fuktabsorption
- för utomhusbruk

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Färglös, vattenburen, icke-filmbildande trägrundningsolja för obehandlat trä i utomhusmiljöer (särskilt för skarvar, ändträ och hartsrika ställen i träet). Oljan skapar smuts- och vattenavvisande ytor, skyddar träet från uttorkning, minskar sprickbildning och flagnar inte. Konsistensen hos HORNBACH GRUNDOLJA V möjliggör djup inträngning i träet.

EGENSKAPER

- mycket vattenavvisande

ARTIKEL

kulörbeteckning förpackningsstorlek / försäljningsenhet

färglös

1L, 2.5L

MATERIALBAS

Linolja

Förberedelse av underlaget

ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, fritt från släppmedel, dammfritt, stabilt och absorberande. Fukt i trä får inte överstiga 15 %. Ta bort mögel, mossor och andra gröna beläggningar med ett lämpligt rengöringsmedel. Hartsrika träslag och fettiga rester ska rengöras noggrant med ett universalförtunningsmedel. Ta bort instabil och flagnande färg. Ta bort gamla beläggningar och vax som stänger porerna helt. Slipa grånade, väderbitna trätor ner till friskt, bärande trä och rengör noggrant. Slipa gamla, intakta beläggningar. Slipa alltid nytt trä noggrant innan den första beläggningen appliceras. Rengör noga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Kritningstest - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på tejp visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Vid arbetspauser rekommenderar vi att man inte rengör målarverktygen emellanåt, utan istället förvarar dem tätt inlindade i plastfolie för att förhindra att färgen torkar.

Kontrollera ytorna regelbundet och bättra genast på mindre skador i lasyrlagret.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Bruksklar

VERKTYG

pensel, rena dukar (för att avlägsna överflödiga grundolja).

LAGERUPPBYGGNAD

Obehandlat och tryckimpregnerat trä, samt ytor utomhus som slipats ner till friskt trä, ska förbehandlas med HORNBAACH GRUNDOLJA V, enligt tillverkarens anvisningar. Behandla obehandlat trä, framför allt skarvar, ändträ och hartsrika ställen i träet, med HORNBAACH GRUNDOLJA V. Vi rekommenderar behandling av hela konstruktionen med trägrundningsolja. Rör om noga innan användning. Applicera ospädd, jämnt och tunt, i samma riktning som träets ådring, tills träet är mättat. Avlägsna överflödiga trägrundningsolja med en bomullsduk. Det får inte finnas kvar någon olja på ytan. Låt torka. Måla därefter med en produkt ur

HORNBACHs träfärgssystem. Applicera inte i direkt solljus eller i regn. Används inte under +8 °C (gäller för omgivande luft och underlag)!

TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % övermålningsbar efter 2–3 timmar. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

VERKTYGSRENGÖRING

Verktygen ska ligga i blöt i varmt vatten och tvål i cirka 2 timmar i en behållare (aldrig i handfatet) och sedan rengöras. Torka sedan av med ett papper eller en trasa och släng trasan/ pappret i hushållssoporna när den torkat.

ÅTGÅNG

1 L räcker till 4–10 m² vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

linolja konserveringsmedel reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1); och filmskydd 3-jod-2-propynylbutylkarbamat; 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on .

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 130 g/l. EU-gränsvärdet är max. 130 g/l (kategori A/f från 2010).

SIGNALORD

VARNING.

FAROPIKTOGRAM

- GHS07 utropstecken
- GHS09 miljöfarligt

FAROBESTÄMMANDE KOMPONENTER

3-jod-2-propynylbutylkarbamat; 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1).

SERVICENUMMER FÖR ALLERGIKER

Rådgivning för allergiker och tekniska frågor på tel. +46 31 7799200.

SÄKERHETSRÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P405 Förvaras inlåst.
P235 Förvaras svalt.
P234 Förvaras endast i originalförpackningen.

BIOCID-FÖRORDNING (EU) NR 528/2012 ARTIKEL 69_72(1)

Denna produkt är en behandlad vara enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012, då den genom de använda biocidverksamma ämnena innehåller ett internt filmskydd. Läs alltid etikett och produktinformation före användning!

VERKSAMMA ÄMNEN

3-jod-2-propynylbutylkarbamat; 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (för bevarande av färgfilmen).

UFI

F8X2-72FM-800X-YR0R.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förvara i väl tillsluten originalförpackning svalt (inte under +5 °C). Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

P501 Kassera innehåll/behållare på miljöstation. OBS: Med trasor som är indränkta i produkten finns en risk för självantändning (p.g.a. att produkten innehåller linolja). Därför ska trasorna innan de slängs hängas upp (utomhus) och torka helt i luften eller förvaras i helt tillslutna eldfasta plåtbehållare.

Den tekniska informationen i detta dokument är baserad på aktuell forskning och utvecklingsteknik. På grund av det faktum att det finns många olika typer av underlag och miljöeffekter som kan påverka färgapplikationen, är användaren skyldig att utföra ett test innan hela ytan målas. Vi tar inte ansvar för felaktig tillämpning och resultaten därav. Genom att publicera detta tekniska informationsblad blir alla tidigare utgåvor ogiltiga.