

AKRYLATFÄRG

40 halvblank / svart



Produktbeskrivning

PRODUKTFÖRDELAR

- mycket god täckförmåga
- väderbeständig
- vattenbaserad
- för utomhusbruk
- upp till 12 års långtidsskydd*

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vattenburen, lättbearbetad, högtäckande fasadfärg med akrylbaserad för slutstrykning av ytor i utomhusmiljöer. För gavlar, trähus, korsvirke, träfasader, staket och träbeklädnader. Förhindrar fuktupptagning i träet. Tack vare dess goda väderbeständighet behåller HORNBACH AKRYLATFÄRG glansen och de klara färgerna i många år.

EGENSKAPER

- snabbtorkande
- upp till 12 års långtidsskydd*

ARTIKEL

kulörbeteckning	förpackningsstorlek / försäljningsenhet
vit, 40 halvblank	1L, 2.5L, 5L, 10L
röd, 40 halvblank	1L, 2.5L, 5L, 10L
svart, 40 halvblank	1L, 2.5L, 5L, 10L
MIX C, 40 halvblank	1L, 2.5L, 5L, 10L

MATERIALBAS

Akrylatdispersion

ANMÄRKNINGAR OM LÅNGTIDSSKYDDANDE

*Beroende på arkitektoniska och strukturella förhållanden, av platsen, väderpåverkan, miljöfaktorer och ytstruktur.

Samtidigt gäller följande förutsättningar:

Principerna för strukturellt träskydd måste följas.

Färgen måste strykas på i ett jämnt lager på det korrekt förbehandlade underlaget, enligt nedan beskrivna anvisning.

Vid kraftigt väder- och fuktpåverkade ytor måste man räkna med en kortare hållbarhet.

Eftersom ljusbeständigheten är beroende av färgtonen gäller uppgifterna om långsiktigt skydd, i form av färgbeständighet, endast för färgnyansen vit.

Förberedelse av underlaget

ANVISNINGAR OM FÖRBEREDELSE

Underlaget måste vara rent, torrt, stabilt, dammfritt och fritt från släppmedel. Fukt i trä får inte överstiga 15 %. Ta bort mögel, mossor och andra gröna beläggningar med ett lämpligt rengöringsmedel. Hartsrika träslag och fettiga rester ska rengöras noggrant med ett universalförtunningsmedel. Ta bort instabil och flagnande färg. Ta bort gamla beläggningar och vax som stänger porerna helt. Slipa grånade, väderbitna trätytor ner till friskt, bärande trä och rengör noggrant. Slipa gamla, intakta beläggningar. Slipa alltid nytt trä noggrant innan den första beläggningsappliceras. Rengör noga och damma av ytorna. Bär skyddsmask vid slipning!

TIPS OCH TRICKS FÖR ATT TESTA YTOR

Testning för kritning - torktest: Dra handen över ytan. Om färgrester fastnar på handen kritar färgen.

Kontroll med avseende på fäst- och vidhäftningsförmåga – tejptest: Tryck fast en bit maskeringstejp på underlaget och dra av den med ett ryck. Rester av färg på teipen visar på dålig hållfasthet.

Kontroll av sugförmågan - fuktprov: Fukta ytan. Använd en svamp eller sprayflaska. Om vattnet rinner eller pärlar av tyder det på ett underlag med normal till svag sugförmåga. Ytor med stark sugförmåga absorberar vattnet snabbt och färgas mörkare.

De tekniska informationsbladen för de produkter som nämns i detta informationsblad måste följas.

På grund av det stora antalet möjliga underlag och andra påverkande faktorer, är det lämpligt att testa på en mindre yta innan arbetet påbörjas.

Underlaget	Förbehandling av ytor/Råd	Grundfärg	Mellanstrykning	Slutstrykning	Tekniska regler
Trä utomhus	Grånat och nytt trä ska slipas noggrant innan beläggnings. Fukt i trä får inte överstiga 15 %. Runda av vassa kanter. Beakta reglerna för konstruktivt träskydd.	1–2 x HORNBAACH GRUNDOLJA V	1–2 x HORNBAACH TRÄGRUND V	2–3 x HORNBAACH AKRYLATFÄRG	Beläggningar på trä och träbaserade material utomhus. Test som är vanligt på byggarbetsplatsen för att bedöma underlaget.
	Harts- och träämnesrika träslag ska rengöras noggrant med ett universalförtunningsmedel.				

Användning

TIPS FÖR ETT VACKERT RESULTAT

Se till att underlaget är noggrant förberett.

Tejpa allt du vill skydda mot nedsmutsning.

Vid arbetspauser rekommenderar vi att man inte rengör målarverktygen emellanåt, utan istället förvarar dem tätt inlindade i plastfolie för att förhindra att färgen torkar.

Kontrollera ytorna regelbundet och bättra genast på mindre skador i lasyrlagret.

FÖRTUNNINGSMEDEL

Vatten

BRYTNING

MIX-produkter måste brytas av HORNBAChs färgcenter före användning.

ANVISNINGAR OM BRYTNING

- Observera: För att få optimal täckförmåga med lysande, intensiva färger, som t.ex. gult, orange, rött, rekommenderas förstrykning med en jämförbar täckande vitbaserad pastellfärg. Eventuellt kan en andra täckstrykning behövas.

VERKTYG

- Lackpensel och roller för vattenbaserade lacker

LAGERUPPBYGGNAD

Obehandlat och tryckimpregnerat trä, samt ytor utomhus som slipats ner till friskt trä, ska förbehandlas med HORNBACh GRUNDOLJA V, enligt tillverkarens anvisningar. Behandla alla träytor, framför allt omålat trä, med HORNBACh GRUNDOLJA V. Vi rekommenderar behandling av hela konstruktionen med trägrundningsoljan. Grunda sedan hela ytan 1–2 gånger med utspädd HORNBACh TRÅGRUND V. Låt torka. Rör om väl före användning för att uppnå full effektivitet och exakt färgåtergivning. Stryk på tunt 2–3 gånger ospädd i träådringens riktning. Särskilt väderutsatta ytor bör målas tre gånger. Den slutliga kulören uppnås först när den är torr. Applicera inte vid direkt solljus och inte vid temperaturer under +8°C (gäller omgivningens och underlagets temperatur). Sörj för god ventilation under och efter arbetet. Vid bearbetning av mer än en förpackning bör du alltid säkerställa att de har samma batchnummer för att undvika eventuella skillnader i färgton eller tillsatser. Vid användning av flera produktförpackningar på en sammanhängande yta ska dessa blandas med varandra.

TORKNING

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % övermålningsbar efter ca 12 timmar. Genomtorr efter ca 24 timmar. Undvik drag under torkning. Högre luftfuktighet och lägre temperatur kan förlänga torktiden.

TEKNISKA RAMAR

- Vid bättringsarbeten på en yta måste material med samma konsistens och batchnummer samt samma verktyg användas. Beroende på objektets förutsättningar kan bättringsarbeten på ytan framträda mer eller mindre tydligt. Enligt en fackmässig bedömning är detta oundvikligt. Vid tveksamhet bör sammanhängande ytor målas om i sin helhet.

VERKTYGSRENGÖRING

Verktygen ska ligga i blöt i varmt vatten och tvål i cirka 2 timmar i en behållare (aldrig i handfatet) och sedan rengöras. Torka sedan av med ett papper eller en trasa och släng trasan/ pappret i hushållssoporna när den torkat.

ÅTGÅNG

1 L räcker till 13 m² vid en strykning beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden. Generellt sett, ju mörkare, grövre och mer absorberande ytan är, desto högre materialåtgång.

Produktanvisningar

INNEHÅLL ENLIGT VDL

Ren akrylat, tungspat, kalciumkarbonat, vatten, additiver, glykol, konserveringsmedel: Bensisotiazolinon, 4,5-diklor-2-oktylisotiazol-3(2H)-on, 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, kloroisotiazolinon, metylisotiazolinon, organiska och oorganiska pigment.

VOC-ANVISNINGAR/ RIKTLINJER 2004/42/EG

VOC-innehållet i denna produkt är max. 130 g/l. EU-gränsvärdet är max. 130 g/l (kategori A/d från 2010).

SÄKERHETSÅD/ YTTERLIGARE UPPGIFTER

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; [DCOIT], 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

BIOCID-FÖRORDNING (EU) NR 528/2012 ARTIKEL 69_72(1)

Denna produkt är en behandlad vara enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012, då den genom de använda biocidverksamma ämnena innehåller ett internt filmskydd. Läs alltid etikett och produktinformation före användning!

BIOCID ANVISNINGAR

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P235 Förvaras svalt.

P405 Förvaras inlåst.

P234 Förvaras endast i originalförpackningen.

ALLMÄNNA RÅD

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

LAGRING

Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förslut behållaren ordentligt efter användning och förvara svalt men frostfritt. Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt.

MILJÖ

P503 Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester och målarverktyg kan slängas som hushållssopor när de har torkat. Lämna flytande materialrester och rengöringsvatten på miljöstation.

Detta tekniska datablad har upprättats på grundval av den aktuella tekniska utvecklingen. Uppgifterna baseras på aktuella utvecklingar och mångårig praktisk erfarenhet. På grund av mångfalden av möjliga underlag och objektförhållanden befriar uppgifterna i detta datablad inte användaren från skyldigheten – vilken även följer av allmänna hantverksregler – att före den avsedda användningen på eget ansvar kontrollera underlagets lämplighet samt produktens lämplighet och användbarhet. För användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad kan vi inte ta något ansvar. Detta gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid utgivningen av en ny utgåva förlorar alla föregående tekniska datablad sin giltighet.

08.07.2026 | 5/5