peronda

GRUNGE GREY AS/60X60X0,9/C/R

Modell: **GRUNGE GREY AS/60X60X0,9/C/R**

Referenz: **38945** **GREY**

Format: **60X60** cm

Stärke: **9,00** mm

Oberfläche: **All in One**

Art der Fliese: **FEINSTEINZEUG BIa GRUPPE**

UGL - UNGLASIERT

UPEC **U4P4+E3C2**

Wasseraufnahme		
EN ISO-10545-3	Wasseraufnahme	**< 0,5 %**

Abmessungseigenschaften		
EN ISO-10545-2	Oberflächenbeschaffenheit	**> 95%**
EN ISO-10545-2	Ebenflächigkeit	**± 0,5 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Stärke	**± 5% / ± 0,5 mm**
EN ISO-10545-2	Länge und Breite	**± 0,6 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Rechtwinkligkeit	**± 0,5% / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2	Kantengeradheit	**± 0,5 % / ± 1,5 mm**

Mechanische Eigenschaften		
EN ISO 10545-11	Beständigkeit gegen Glasurrisse	**Bestanden**
EN ISO 10545-12	Frostsicherheit	**Bestanden**
EN ISO 10545-9	Lineare thermische Dehnung	**Bestanden**
EN ISO-10545-4	Bruchlast	**> 1300 N**
EN ISO-10545-4	Biegefestigkeit	**> 35 N/mm2**

Oberflächeneigenschaften		
EN ISO 10545-7	Prüf-Umdrehungen	**-**
EN ISO-10545-6	Beständigkeit gegen tiefen Abrieb	**< 175 mm3**
EN-101	Oberflächenhärte (Mohs-Scala)	**5**

Chemische Beständigkeit		
EN ISO-10545-13	Säure- und Laugenbeständigkeit (hohe Konzentration)	**HA/HA/HA**
EN ISO-10545-13	Säure- und Laugenbeständigkeit (geringe Konzentration)	**LA/LA/LA**
EN ISO-10545-13	Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze Beständigkeit	**A/A**

peronda

GRUNGE GREY AS/60X60X0,9/C/R

Modell:	**GRUNGE GREY AS/60X60X0,9/C/R**	
Referenz:	**38945**	**GREY**
Format:	**60X60**	cm
Stärke:	**9,00**	mm
Oberfläche:	**All in One**	
Art der Fliese:	**FEINSTEINZEUG BIa GRUPPE**	
	UGL - UNGLASIERT	
QB UPEC	**U4P4+E3C2**	

Chemische Beständigkeit

EN ISO-10545-14	Fleckenbeständigkeit	**5/-/5/5**

Rutschhemmende Eigenschaften

ANSI A137	Dynamischer Reibungskoeffizient (DCOF)	**> 0,42**
BS-7976-2	Rutschfestigkeit (englischer Pendeltest)	**+36**
DIN-51097	Rutschhemmung	**A+B+C**
DIN-51130	Rutschhemmung	**R-11**
UNE-41901:2017 EX	Rutschhemmung	**3**

CE-Kennzeichnung

CE

CE-Kennzeichnung: **001CPR2017-08-01**

% RECYCLINGGEHALT

ISO 14021: Etiketten und Erklärungen - Umweltaussagen **42,00 %**

Before laying the tiles, check the shade, calibre and quality. No claims will be accepted once the tiles have been laid. Leave a tile joint of at least 0.5 mm in the case of rectified tiles and 1.5 mm for non-rectified ones. The tile colour shown in this data sheet is merely indicative and it might differ from the real tile colour. This document is purely for sales purposes and it cannot be used in any legal or administrative proceedings, in a witness statement, or as documentary proof without the express permission of PERONDA GROUP.