Tekniskt Informationsblad

Hornbach Silikatfärg

- ✓ **Mineralfärg för inom- och utomhusbruk**
- ✓ **slitstark**
- ✓ **naturligt skydd mot mögel**
- ✓ **diffusionsöppen**
- ✓ **3 helmatt**
- ✓ **ör bästa resultat används tillsammans med silikatbinder**

Egenskaper
Hornbach silikatfärg är en matt mineralfärg för ny och gammal puts inom och utomhus. Silikatfärgen tränger in i underlaget och är därför särskilt slitstarkt. Vatten tas upp och avges igen (diffusionsöppen). Geringen näring för mögel eller bakterier. Fri från konserverings och lösningsmedel. Mycket god täckförmåga.

Användningsområde
Passar på nya och gamla underlag av kalkcement, betong, fibercement, tegel samt för övermålning av intakta, tidigare silikatfärgsmålade ytor.

Färgton
vit

Glansgrad
Helmatt, glans 3

Innehållsförteckning
Akrylatdispersion, silikat med organiska stabilisatorer, titandioxid, talk, krita, additiv och vatten. VOC-innehållet i denna produkt är max. 1 g/l. EU-gränsvärdet är max. 30 g/l (kategori A/a från 2010).

GIS-Code
M-SK01

Ljusbeständighet
Bra

Väderbeständighet
mycket bra

Kombinerbarhet
Kan brytas med silikatfulltons- och nyansfärg. Kan brytas i Hornbachs färgbrytningscenter.

Förtunningsmedel
Hornbach Silikatgrund

Förbrukning
1 l till ca 6 m² vid en applicering beroende på underlag.

Torktid
Överstrykningsbar efter 8-10 timmar. (20°C/rel. luftfuktighet 65 %. Högre luftfuktighet/lägre temperatur kan

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.

förlänga torktiden.)

Verktyg
Pensel, roller, sprutapparat.

Verktygsrengöring
Rengör verktygen direkt efter användningen med vatten.

Användning
Rör om noga innan användning. Underlaget måste vara torrt, fritt från skador och väl rengjort. Ny puts ska ha härdat i minst 3 månader.
Målningsarbetet innebär 3 steg: Steg1: Grunda sugande och tidigare målade ytor med silikatbinder enligt anvisningarna på silikatbindern. Steg2: Applicera första lagret silikatfärg förtunnad med 50% binder. Steg3: Slutstryk med oförtunnad silikatfärg, ev förtunnad med max 5% silikatbinder.

Viktiga upplysningar
Uppmärksamma följande: Skydda glas, klinker, kakel, marmor och växter mot stänk! På grund av den kemiska bindningsprocessen kan vi inte ta ansvar för exakt färgton och fläckfri torkning.

Måla inte vid temperatur under 8*C(gäller omgivningens och underlagets temperatur)
Förvaras frostfritt.

Säkerhetsråd
Viktigt: Lätt frätande! Produkten är naturligt alkalisk (innehåller alkalisilikat), undvik därför kontakt med huden. Andas inte in sprutdimma. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Använd endast vid god ventilation. Skydda ögonen mot stänk. Skölj genast noga med vatten vid kontakt med ögon och hud. Bär lämplig skyddsklädsel, skyddshandskar och skyddsglasögon under arbetet. Kontakta genast läkare vid förtäring och visa upp behållare eller etikett. Får inte hällas i vattendrag, avlopp eller i jorden!

Avfallshantering
Lämna endast helt tömda behållare till återvinning. Materialrester kan i torkad form sorteras som hushållsavfall. Lämna flytande materialrester till uppsamlingsplats för färg och lack.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.