

1000 Glasfiberväv

Produktbeskrivning



Material	Specialappreterad, ren mineralisk målarstapelfibermatta.		
Användningsändamål	För övermålning och/eller utjämning och stabilisering av vägg- och takytor inomhus liksom för renovering och sanering av hållbara ytor. För att täcka sprickor av spruckna eller sprickkänsliga ytor. Den lämpar sig utmärkt på grund av sin specialappretur för objektområdet och särskild för belastade områden, som t.ex. hallar, trapphus, samlingslokaler osv.		
Egenskaper	• dimensionsstabil • spricköverbryggande • ruttningsfast • våtstabil • individuellt övermålningsbar		
Tekniska data	• Effektförklaring under www.hornbach.com/dop • Branduppförande B-s1, d0 • Formaldehydutsläpp < 10 µg/m³ • Oeko-Tex® Standard 100		
Rullmått och ytvikt	<u>Artikel</u>	<u>Rullmått</u>	<u>Vikt ca.</u>
	6420337	1 x 50 m	45 g/m²
	6420336	1 x 25 m	45 g/m²

Bearbetningsrekommendation

Varutest	Kontrollera MODULAN målarstapelfibermatta före bearbetning. Materialbetingade ojämnheter kan inte undvikas vid denna produkt. De framhäver fibermattans karaktär och berättigar därför inte till reklamation. Reklamationer efter genomförd bearbetning kan inte godkännas.
Ytan	Ytan måste vara fast, torr, ha enhetlig färg, ren, hållbar och fettfri. Gamla tapeter och vattensvällbara målningar ska avlägsnas. Sprickor, fogar och ojämnheter ska fackmässigt utjämnas med gipshaltig spackelmassa. Starkt sugande ytor ska förbehandlas med djupgrundning.
Hopklistring	Speciella glasvävslim eller dispersionslim används enligt tillverkarens instruktioner. Skär till längder enligt behov med ett längdtillägg av 5-10 cm som utjämning för över- och underkant. Fördela limmet jämnt på väggen i bredd av 1-2 våder med en lammskinsroller. Doppa den tillskurna våden i den ännu våta limbädden och jämna ut luftbubblor med en tapetserarspatel, en tapetserarborste eller en svampgummiroller. Efterföljande våder sammanfogas med skarv. Lim som finns kvar på den synbara ytan torkas genast bort med en fuktig trasa eller svamp från tapeten. Överskott skärs bort med en vass kniv.
Målning	Efter torkningen (ca. 8 h, beroende på områdesförhållanden) målas tapeten efter önskemål och belastning med dispersions-latex- eller akrylfärger enl. DIN 13300. Vi rekommenderar två målningar.
Hänvisning	Ovan nämnda uppgifter kan enbart ses som allmänna rekommendationer. Arbetsvillkor som ligger utanför vårt inflytande och ytstrukturer uteslutar anspråk ur dessa uppgifter. I tvivelsfall rekommenderar vi egna försök.