

Tekniskt Informationsblad



HORNBACH Putsfasadfärg Plus

- ✓ **högsta täckförmåga**
- ✓ **mycket vattenavvisande**
- ✓ **mycket väderbeständig**

Egenskaper

HORNBACH Putsfasadfärg Plus är en matt fasadfärg med silikone-mulsion för mycket väderbeständig målning utomhus. Färgens skydd mot bakteriepåverkan och mögel av den biocida ytan.

- Med skydd mot alg- och svampangrepp*
- Mycket vattenavvisande
- Mycket diffusionsöppen
- Mycket tålig mot väder och vind
- Enkel att bearbeta
- Vattenförtunningsbar

Användningsområde

Endast för utomhusbruk.

För all vanlig utomhusputs (även för gammal silikatputs), betong, cement, kalksandsten, tegelmurverk och för övermålning av intakt, gammal färg på dispersions- eller silikatbas utomhus.

Färgton

Vit

Glansgrad

Matt

Innehållsförteckning

Akrylatcopolymerbindemedel, silikonemulsion, titandioxid, silikater, kalciumkarbonat, glykol, additiver, konserveringsmedel 1,2-bensiso-tiazol-3(2H)-on, Zinkpyrition.

Förtunningsmedel

Vatten

Förbrukning

1 L räcker till ca 6 m² vid en applicering beroende på underlag. Gör en provstrykning för exakta åtgångsvärden.

Torktid

Vid +20 °C och en relativ luftfuktighet på 65 % är färgen övermålningsbar efter 6 timmar. Högre luftfuktighet/lägre temperatur kan förlänga torktiden. Regnbeständig efter 24 timmar. Genomtorr och belastningsbar efter ca. 5 dagar.

Verktyg

Pensel, roller.

Produkten är inte lämpad för sprut- eller sprayapplikationer.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.

Tekniskt Informationsblad



Verktögsrengöring

Rengör verktygen med vatten och tvål direkt efter användning.

Användning

Ytan måste vara ren, torr, fettfri och stabil. Ta bort lösa beläggningar. Tvätta bort kalkfärg och kritfärg helt med högtryckstvätt. Gamla beläggningar måste kontrolleras med avseende på deras bärighet i förväg. Nya och reparerade putsfasader måste torka i minst 4 veckor vid ca +20 °C och 65 % relativ luftfuktighet för att kunna målas. Vid ogynnsamma väderförhållanden, t.ex. påverkan av vind eller regn måste betydligt längre torktider observeras. Nyputsade och starkt sugande ytor skall alltid grundas med HORNBACH Djupgrund Special. Rör om i färgen innan användning. Första strykningen kan förtunnas med upp till 10 % vatten. Toppskiktet kan appliceras förtunnat max 5 % eller utspädd. För ytor som utsätts för hårt väder rekommenderas 3 lager; angränsande ytor bör bearbetas snabbt och utan avbrott i ett arbetssteg för att undvika uppbyggnad (vått-i-vått). Kontrollera att behållaren placeras upprätt under transport. Säkra den mot fall för att förhindra eventuellt spill! Förvaras frostfritt! Förbruka öppnad behållare så snart som möjligt. Obruten förpackning minst hållbar till: se hållbarhetsdatum.

Teknisk rådgivning

Naturligtvis kan inte alla förekommande underlag och målningstekniska behandlingar täckas med detta tekniska datablad. Om det därutöver uppstår frågor vad gäller underlaget och målningen som inte tas upp i denna tekniska information rekommenderar vi att du kontaktar oss för hjälp.

Viktiga upplysningar

Används inte under +5 °C (gäller för omgivande luft och underlag)! Rör om produkten ordentligt med en omrörare innan användning. Kontrollera färgtonen innan bearbetningen. Vid användning av flera produktförpackningar på en sammanhängande yta ska dessa blandas med varandra. Vid bearbetning av mer än en förpackning bör du alltid säkerställa att de har samma batchnummer för att undvika eventuella skillnader i färgton eller tillsatser.

*Beroende av arkitektoniska och strukturella förhållanden, av platsen, väderpåverkan, miljöfaktorer och ytstruktur. Samtidigt gäller följande förutsättningar: Färgen måste strykas på i ett jämnt lager på det korrekt förbehandlade och grundmålade underlaget, enligt nedan beskrivna anvisning. Vid kraftigt väder- och fuktpåverkade ytor måste man räkna med en kortare hållbarhet. Eftersom ljusäkteten är beroende av färgtonen, kan endast långtidsskydd garanteras för färgtonen vit.

Denna produkt innehåller ett filmskydd och bör därför endast användas utomhus. De använda skyddsmedlen minimerar eller försenar risken för alg- och svampangrepp. Permanent skydd mot alger och svampattacker kan inte garanteras, se även BFS-broschyr nr 9.

Förändringar av färgton:

Ytan på beläggningar kan på grund av ljusexponering samt klimatförändringar som t.ex. väder och vind, fukt, UV-strålning och avlagringar över tid förändras på olika sätt, vilket kan leda till färgförändringar. Detta är en dynamisk process.

Fyllnadsmedelsförändringar:

På grund av användningen av naturliga fyllnadsmedel kan det vid mörka, intensiva färgtoner uppstå förändringar av färgtonen vid mekanisk belastning på beläggningssytan. Detta påverkar inte produktens kvalitet och funktion.

Ifyllningar:

Variationer på grund av ifyllningar i ytan är oundvikliga. Dessa kan uppstå på grund av många, obestämda faktorer (BFS-märkblad 25).

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.

Tekniskt Informationsblad



Urtvättning av emulgeringsmedel:

På grund av villkor som fördröjer torkningen och de vattenlösliga hjälpämnen som används kan det till en början uppstå yteffekter (avrinningsspår) på grund av dagg, dimma, stänkvatten eller regn. Detta leder inte till kvalitetsförsämringar på produkten, utan i regel avlägsnas dessa effekter automatiskt vid ytterligare exponering för väder och vind.

Säkerhetsanvisningar

 VARNING	Farliga beståndsdelar: • 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on • 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on
---	---

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

P261 Undvik att inandas ångor/sprej.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P501 Kassera innehåll/behållare på miljöstation. Ytterligare uppgifter:

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning.

Inandas inte sprej eller dimma. VOC-innehållet i denna produkt är max.

40 g/l. EU-gränsvärdet är 40 g/l (kategori A/c från 2010). Denna produkt

räknas inte som biocidprodukt enligt förordning (EU) 528/2012,

eftersom den genom den aktiva biocidingrediensen innehåller en

inåtriktad, intern skyddsfilm. Läs alltid etikett och produktinformation

före användning! Svampdödande medel: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on;

3-jod-2-propynylbutylkarbamat; diuron (ISO). Rådgivning för allergiker

och tekniska frågor på tel. +46 31 7799200.

P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P234 Förvaras endast i originalförpackningen.

P405 Förvaras inlåst.

P235 Förvaras svält.

The technical information in this document is based on up-to-date research and development technology. Due to the fact that many different types of substrate and environmental effects exist which may have an impact on paint application, the paint user is obliged to perform a test before painting the complete surface. We will not accept liability for incorrect application and the results thereof. By release of this Technical Data Sheet all former editions become invalid.