



WALL STANDARD

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Wall Standard är ett vävlim för olika väggmaterial i torra utrymmen

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För uppsättning av glasfiberväv, vinyltapeter med pappersbaksida, akryl- och vinylstrukturtapeter. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts samt täta målade underlag.

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling: Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma. Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. Målade underlag: Slipa samt tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. Förlimning: Wall Standard spädd med 1 del vatten. Uppsättning Glasfiberväv: Rolla limmet i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder. Montera medan limmet fortfarande klibbar. Pressa fast tapeten noggrant med plast eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Övermålning av glasfiberväv kan göras efter ca 24 timmar. Vinyltapeter med pappersbaksida, akryl- och vinyl-strukturtapeter Rolla limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga några minuter. Pressa noggrant fast tapeten med plast eller stålspackel. Överlappslimning av vinyltapeter görs med våtrumslim. Följ materialtillverkarens anvisningar.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	Stärkelse med polymer
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit
Appliceringshjälpmedel	Roller
Arbetstemperatur	Ej under + 18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig blöt svamp innan limmet torkat.
Densitet	1,05 g/cm ³
Torrhalt	16% ± 2 vikts %
Limåtgång	3-5 m ² / liter beroende på material och appliceringssätt
Förtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Brandfarligt	Nej
Lagring	12 månader vid + 10 till 20°C i obruten förpackning

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

