

NORDICA CLASSIC

husfärg

PRODUKTTYP Halvmatt akrylatbaserad vattenburen utomhusfärg för träytor. Miljövänlig, halvmatt Svanenmärkt husfärg med NORDICA-klassens hållbarhet: färgens hårda yta är smutsavvisande och bibehåller sitt utseende och sin färg ytterst länge. Färgproduktgrupp 461 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.

ANVÄNDNING Nya och tidigare med akrylatfärg målade träytor, t.ex. fasadpanel, takutsprång och foder. Kan också användas för underhållsmålning på de flesta gamla olje- och alkydfärgytor, om de är i gott skick.

För konstruktioner av stock rekommenderar vi WOODEX AQUA CLASSIC lasyr.

NORDICA CLASSIC lämpar sig också för underhållsmålning av tidigare med alkyd eller akrylat målade fasadplåt.

GODKÄNNANDEN Produkten har beviljats det nordiska miljömärket (Svanen).

TEKNISKA DATA

Torrhalt Ca 37 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång

Hyvlat virke	8 - 10 m ² /l
Sågat virke	5 - 8 m ² /l
Fasadplåt	8 - 10 m ² /l

Densitet ca 1,3 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH

- klubbfri

- övermålningsbar

efter ca 1 timme

efter 2 - 4 timmar

Färgen torkar långsammare i kyla och/eller fukt.

Förtunning och rengöring av redskap Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

Glans Halvmatt

Kulörer Basfärg 1 (vit), basfärg 3, basfärg 5 (röd) samt standardkulörer R-642 HUSRÖD och PURE WHITE
Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.
Utomhusfärgkartornas kulörer

Väderbeständighet Ytterst god.

Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)

Basfärg 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Basfärg 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Basfärg 5: 2,7 L, 9 L
Standardkulörer: 3 L, 10 L

SKYDDSMÄRKNING Se säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och grundmålning****NYA YTOR:**

Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt.

Stryk på ett skikt färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn.

Grundmåla träytor med NORDICA PRIMER grundfärg och låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Tvätta metalldelarna med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX AQUA.

TIDIGARE MÅLADE ELLER GAMLA YTOR:

Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, smuts och damm. Avlägsna helt sådana färgskikt som är i dåligt skick. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Det gamla färgskiktet avlägsnas i första hand med skrapa eller stålborste, samt eventuellt genom att värma ytan med en infarödvärmare avsedd för detta ändamål. I andra hand kan man använda färgborttagningsmedel eller blästring.

Gamla oljefärgytor kan vara i dåligt skick: kraftigt kritade, stoftartade och spröda. Sådana ytor måste rengöras noggrant så, att den nya färgen får ordentlig vidhäftning till underlaget. Somliga traditionella färgtyper, såsom rödfärg och petroleumoljefärg, ger en så spröd och stoftartad yta, att den inte kan underhållsmålas med NORDICA CLASSIC. I osäkra fall bör vidhäftningen kontrolleras med provmålning.

Tvätta ytorna med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt och skölj väl.

Gamla, obehandlade träytor kan före grundmålningen behandlas med färglös grundolja ur WOODEX-serien, se 'Nytt trä'.

Grunda ytor där underlaget blottats med NORDICA PRIMER grundfärg. Låt ytorna torka 1 - 3 dygn beroende på väderleken.

Stålborsta rostiga metalldelar. Tvätta alla metalldelar med TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) och grundmåla dem med FERREX AQUA.

Täckmålning

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader.

Blanda om färgen väl och applicera i 1-2 skikt med pensel, målningsborste eller spruta. Efter sprutapplicering ska ytan penselstrykas för att försäkra vidhäftningen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.

Lagring

Förvaras frostfritt.



RU_2270_Tuoteseloste.pdf