

Kiilto PrimerOne



En primer för att förbättra vidhäftningen mellan Kiilto Tätskikt och avjämnade, betong eller skivmaterial i våtutrymmen. Se till att underlaget är lämpligt för vattentätning. Snabbtorkande. Vattenbaserad



- snabbtorkande
- vattenbaserad
- lämplig även som primer på underlag före avjämningsmassa.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

En primer för att förbättra vidhäftningen mellan Kiilto tätskikt och avjämnade betong eller skivmaterial i våtutrymmen.

BRUKSANVISNING

Ta bort cementhud, befintlig ytbeläggning, slipdamm, lösa partiklar och fett från underlagets yta. Gör vid behov en maskinell slipning. Applicera primern i ett tunt, jämnt skikt på underlaget med en borste, roller eller stålspackel. Arbeta in ordentligt i underlaget. Primerskiktet ska vara torrt innan tätskiktet appliceras. Se Kiilto monteringsanvisning Gör Rätt - Gör Vattentätt för tätskiktsmontering innan arbetet påbörjas.

Före Kiilto avjämningsmassor:

- Betong och cementbaserade avjämningsmassor (utspädd: 1 del primer och 4 delar vatten)
- Fuktkänsliga underlag som gipsskivor och träunderlag (använd utspädd)
- Golvskivor, som plywood, gipsskivor m.m. (använd utspädd)
- Ej sugande underlag som färg och klinker (använd utspädd)

Betong och avjämnade underlag kan spacklas direkt efter primern har torkat.

Låt byggskivor, ej sugande underlag torka innan avjämnning. Rådande arbetsförhållanden har en stark påverkan på torkningstiden. Avjämnning måste göras inom 24 timmar efter primning.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

TORKTID	30 min(beroende på rådande arbetsförhållanden)
APPLICERINGSTEMPERATUR	+10–25 °C
FROSTBESTÄNDIGHET	Fryser
pH	ca 8
ÅTGÅNG	utspädd ca 8 m ² /l
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	Under tätskikt ska primern användas utspädd eller utspädd 1:1. Utspädd primer förlänger torktiden. Under Kiilto avjämningsmassor: - Betong och cementbaserad avjämningsmassa (utspädd: 1 del primer och 4 delar vatten) - Fuktkänsliga underlag som gipsskivor och träunderlag (använd utspädd) - Golvskivor som plywood, gipsskivor m.m. (använd utspädd) - Ej sugande underlag som färg och klinker (använd utspädd)
DENSITET/SPECIFIK VIKT	ca 1
FÄRGER	Gul
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	1l, 3l och 10l
FÖRVARING	Frostfritt min 12 månader vid +1 °C - +25 °C



MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten.
Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet.
Information om kassering av produkten och destruktions av
förpackningen finns på www.kiilto.com.