

Kiilto Fix Primer



Färdigblandad specialprimer som särskilt lämpar sig för ej sugande vägg- och golvtytor inom- och utomhus.



- vattenbaserad
- snabbtorkande
- för användning inom- och utomhus

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vattenbaserad primer som innehåller sand. Förbättrar vidhäftningen före avjämning och/eller plattsättning. Lämplig för ej sugande vägg- och golvtytor inom- och utomhus.

Lämpar sig för primning av

- Ej sugande underlag, t.ex. keramiska plattor, målade eller PVC-tytor och målade eller PVC-belagda stålplåtar (t.ex. förtillverkade "plåtbaddrum"). Före primning, ta bort ev. vax, fett och smuts från ytan som ska plattsättas med ett alkaliskt rengöringsmedel och skölj noggrant. När ytan har torkat, slipa vid behov och avlägsna slipdammet.

- Täta, fasta och dammfria betong- och cementbaserade avjämningsskikt (förhindrar absorption av kapillär fukt i underlaget) Ta bort cementhud, damm, lös smuts och fett. Slipa ytan vid behov.

- Gipsskiva, plywood och spånskiva.

Primern har god fuktbeständighet. På grund av produktens konsistens appliceras primern utmärkt på lodräta ytor och stänker minimalt. Ger bra vidhäftning mellan underlag och avjämning. Betongens alkalitet påverkar inte primerns effekt. Lämpar sig inte som tillsats i avjämningssmassa.

BRUKSANVISNING

Rör om primern noggrant före användning för att säkerställa en homogen primer. Applicera Kiilto Fix Primer i ett tunt, jämnt skikt t.ex. med roller eller pensel. Låt torka ca en timme före avjämning och/eller plattsättning. Torkningen påverkas kraftigt av rådande arbetsförhållanden, såsom rumstemperatur, underlagets sugförmåga och fuktighet. Våra rekommendationer ska därför endast användas som riktlinje. Avjämning ska göras senast inom 24 timmar efter primning.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på

FUKTIGHET I UNDERLAGET	betong < 90 % RF
APPLICERINGSTEMPERATUR	Optimalt +18–20 °C, minst +10 °C
KLASSIFICERINGAR OCH	M1
FROSTBESTÄNDIGHET	Fryser
ÅTGÅNG	1 l ca 5 m ²
DENSITET/SPECIFIK VIKT	1,05
FÄRGER	Blå-violett
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	5 l plastförpackning
FÖRVARING	I öppnad förpackning max. 1 år i torrt utrymme.



arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.